

The Effect of Reducing Concrete Temperature by Ice on the Amount of Superplasticizer and the Properties of Fresh and Hardened Self-Compacting Concrete

Babak Ahmadi^{1*}, Farhad Avatefi Hoveyda², Amirhomayoun Sabeti Motlagh², MohammadJavad Mohammadi², Mohsen Farrokhi², Abolfazl Vosoughi², Babak Foroutanmehr²

1- Assistant Professor, Road, Housing & Urban Development Research Center, Tehran, Iran

2- Fahab Beton ready-mixed concrete producer company, Tehran, Iran

b.ahmadi@bhrc.ac.ir

Research paper

Abstract

As the industrial production of Self-Compacting Concrete (SCC) in the form of ready-mixed concrete faces challenges in different weather conditions, it is necessary to consider mixing, transportation, and casting to achieve the desired workability, mechanical, and durability properties. As a result of improper compaction and placement of SCC, a decrease in workability can result in failure to achieve the desired strength and durability. It was found that replacing mixing water with ice with 0, 10, 30 and 60% reduced the temperature of fresh concrete by approximately 1, 3, and 12°C compared to the control mix design after 110 minutes from the start of mixing. The superplasticizer amount and concrete properties were examined. After reducing the temperature of fresh concrete and maintaining its fluidity, the amount of superplasticizer decreased by 62.4%, and the result of its decrease with an increase in the amount of ice, increased the final production cost by 5.4%. In general, reducing the temperature of fresh concrete improved the rheological properties of SCC. When compared to the control mix design, the use of ice did not significantly alter the compressive strength, water absorption, and electrical resistance, except for a 17% increase in water absorption due to replacing 60% of the ice.

Keywords: Self-Compacting Concrete, Fresh concrete temperature, Ice, Superplasticizer, concrete properties.

***Corresponding Author:** Babak Ahmadi

Ahmadi, B., Avatefi Hoveyda, F., Sabetimotlagh, A., Mohammadi, M. J., Farrokhi, M., Vosoghi, A., Foroutanmehr, B. The Effect of Reducing Concrete Temperature by Ice on the Amount of Superplasticizer and the Properties of Fresh and Hardened Self-Compacting Concrete. *Journal of Concrete Structures and Materials*, 2022; 7(2): 142-158. <http://doi.org/10.30478/jcsm.2023.376184.1308>

2538-5828/ © 2021 The Authors. Published by Iranian Concrete Society

This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

تأثیر کاهش دمای بتن توسط یخ بر مقدار فوق روان کننده و خواص بتن تازه و سخت شده خودتراکم

بابک احمدی

استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
b.ahmadi@bhrc.ac.ir

فرهاد عوافی هویدا

شرکت تولیدکننده بتن آماده فهاب بتن، تهران، ایران

امیرهمايون ثابتی مطلق

شرکت تولیدکننده بتن آماده فهاب بتن، تهران، ایران

محمدجواد محمدی

شرکت تولیدکننده بتن آماده فهاب بتن، تهران، ایران

محسن فرخی

شرکت تولیدکننده بتن آماده فهاب بتن، تهران، ایران

ابوالفضل وثوقی

شرکت تولیدکننده بتن آماده فهاب بتن، تهران، ایران

بابک فروتن مهر

شرکت تولیدکننده بتن آماده فهاب بتن، تهران، ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

با توجه به چالش‌های اجرا در شرایط آب‌وهوایی مختلف در تولید صنعتی بتن خودتراکم به صورت بتن آماده، لازم است شرایطی در ساخت، حمل و بتن‌ریزی در نظر گرفته شود تا خواص مطلوب کارایی، مکانیکی و دوام برآورده شود. افت روانی ناشی از مشکلات اجرایی می‌تواند با تراکم و جایگیری نامناسب بتن خودتراکم منجر به عدم دستیابی به مقاومت و دوام مطلوب شود. در این تحقیق، با جایگزینی‌های صفر، ۱۰، ۳۰ و ۶۰٪ از آب آزاد مخلوط با یخ، پس از گذشت ۱۱۰ دقیقه از شروع ساخت، تأثیر کاهش دمای بتن تازه به مقادیر تقریباً ۱، ۳ و ۱۲ درجه سلسیوس نسبت به طرح مخلوط شاهد بر مقدار فوق روان کننده و خواص بتن بررسی شد. کاهش دمای بتن تازه علاوه بر حفظ روانی بتن خودتراکم، باعث کاهش مقدار فوق روان کننده تا ۶۲/۴٪ و برآیند کاهش آن با افزایش مقدار یخ، باعث افزایش حداکثر ۵/۴٪ هزینه نهایی تولید گردید. به طور کلی، کاهش دمای بتن تازه باعث بهبود خواص رئولوژی بتن خودتراکم شد. در خواص بتن سخت شده، به جز افزایش تقریباً ۱۷٪ جذب آب در جایگزینی ۶۰٪ یخ، استفاده از یخ منجر به تغییر قابل توجه در نتایج مقاومت فشاری، جذب آب و مقاومت الکتریکی بتن خودتراکم نسبت به طرح مخلوط شاهد نشد.

کلمات کلیدی: بتن خودتراکم، دمای بتن تازه، یخ، فوق روان کننده، خواص بتن

بتن خودتراکم^۱ (SCC)، بتنی با قابلیت‌های پرکردن^۲، عبور^۳ و پایداری^۴ است (۱ و ۲). این بتن در سال ۱۹۸۶ میلادی توسط اوکامورا^۵ در ژاپن ابداع شد (۳)، سپس در دانشگاه توکیو، ازوا و ماکوا^۶ (۱۹۸۹) روی کارایی آن مطالعات جامعی انجام شد (۴). بتن خودتراکم به دلیل داشتن ویژگی‌های مناسب، برای استفاده در صنعت مزیت‌های مختلفی را ایجاد می‌کند. برخی از مزایای استفاده از بتن خودتراکم در صنعت شامل عدم نیاز به تراکم با استفاده از لرزاننده‌های داخلی و کاهش نیاز به کارگران بتن‌ریزی به‌ویژه برای تراکم، افزایش سرعت اجرا، سهولت در بتن‌ریزی، کارپذیری بهتر نسبت به بتن‌های معمولی، بهبود کیفیت سطح بتن و نیاز کمتر به پرداخت سطح، اجرای مقاطع با اشکال پیچیده و یا مقاطع با تراکم میلگرد زیاد، کاهش نیاز به جابه‌جایی لوله‌های پمپ، کاهش آلاینده‌های صوتی و ایجاد امکان بتن‌ریزی در ساعات مختلفی از شبانه‌روز می‌باشد (۵). دستیابی به بتن خودتراکم نتیجه افزایش کاربرد افزودنی‌های شیمیایی مانند فوق روان‌کننده‌ها در بتن است. با استفاده از مقادیر مشخصی از این افزودنی‌ها می‌توان علاوه بر دستیابی به روانی زیاد، از جداسدگی سنگ‌دانه‌ها در بتن خودتراکم جلوگیری کرد (۶). در واقع، چالش بتن خودتراکم ایجاد این تعادل بین افزایش روانی و قابلیت عبور با عدم وقوع جداسدگی است. با بررسی خواص رئولوژی بتن خودتراکم (تنش تسلیم و لزجت) می‌توان با استفاده از مصالح معمول بتن، افزودنی‌های معدنی و شیمیایی با نسبت‌های خاص، به خواص موردنیاز بتن خودتراکم دست‌یافت.

برای تولید، حمل و تخلیه بتن خودتراکم در صنعت بتن آماده، لازم است تا شرایطی فراهم شود تا بتوان خواص کارایی، مکانیکی و دوام این بتن برآورده کرد (۷). در روند حمل و تحویل بتن آماده، تأخیر زمانی بابت ترافیک، مسافت زیاد، تأخیر در بتن‌ریزی، مخلوط کردن و عملیات نهایی غیر قابل اجتناب است. با طولانی شدن زمان حمل در شرایط آب و هوایی گرم، ممکن است بخشی از آب مخلوط در بتن تبخیر شود و سرعت گیرش افزایش یابد و متعاقباً باعث افت روانی بتن خودتراکم شود. افت روانی در بتن خودتراکم علاوه بر کاهش کارایی می‌تواند با تراکم و جایگیری نامناسب منجر به عدم دستیابی به مقاومت و دوام لازم شود (۸ و ۹). طبق نظر کوسترزانوفسکا-سیدلارز و گولاسفسکی^۷ (۱۰) در این مدت‌زمان، خواص رئولوژی بتن خودتراکم تغییر می‌کند، به‌طوری‌که قطر جریان کاهش (تنش تسلیم افزایش می‌یابد) و لزجت افزایش می‌یابد. صالی^۸ و همکاران (۱۱) اثر زمان و دما را روی خواص بتن تازه دو طرح مخلوط بتن خود تراکم بر اساس ترکیب سیمان با پودر سنگ‌آهک و سیمان با پوزولان طبیعی بررسی کردند. با انجام آزمایش T_{500} و V -funnel در مدت‌زمانی که دما بین ۳۴ تا ۴۰ درجه سلسیوس متغیر بود، حفظ سیالیت^۹ (جریان) بررسی شد. مطابق آزمایش‌ها، مشاهده شد که خواص جریان به‌شدت تحت تأثیر اثر ترکیبی دما و زمان است، به‌طوری‌که جریان‌پذیری با گذشت زمان به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد. مطابق نتایج، این بتن خودتراکم بعد از گذشت ۳۰ دقیقه ویژگی خود تراکم بودن خود را از دست داد. بعد از گذشت ۴۵ دقیقه به دلیل کاهش قطر روانی به کمتر از ۵۰۰ میلی‌متر، اندازه‌گیری T_{500} غیرممکن شد. زمان قیف V با اثر ترکیبی زمان مخلوط کردن و دما افزایش یافت. علاوه‌براین، زمان تخلیه در قیف V با افزایش نسبت آب به مواد سیمانی بدون توجه به زمان

¹ Self-Consolidating Concrete

² Filling ability

³ Passing ability

⁴ Stability

⁵ Okamura

⁶ Ozawa & Maekawa

⁷ Kostrzanowska-Siedlarz and Golaszewski

⁸ Salhi

⁹ Fluidity

مخلوط کردن کاهش یافت. گولاسفسکی و همکاران (۱۲) با بررسی چهار روش برای طراحی، ملات‌های معادل با فرض پیروی از سیال بینگهام^{۱۰} ارائه کردند. این مدل‌ها حساسیت بتن به دما، انتخاب فوق روان‌کننده و تغییرات نسبت آب به سیمان را نشان دادند.

یکی از راهکارهای جلوگیری از افت روانی در بتن خودتراکم در مدت زمان حمل و تخلیه بتن، کاهش دمای بتن تازه است که در این تحقیق با هدف بررسی جایگزینی بخشی از آب طرح مخلوط با یخ، فعالیت‌های آزمایشگاهی انجام شد تا تأثیر استفاده از یخ و کاهش دمای بتن بر مقدار فوق روان‌کننده و هزینه تمام‌شده مشاهده شود. همچنین به‌منظور کنترل مشخصات مکانیکی و دوام بتن خودتراکم، آزمایش‌های مقاومت فشاری، جذب آب و مقاومت الکتریکی انجام شد. به دلیل شرایط حمل و تخلیه در شهرهای بزرگ مانند تهران، به‌منظور شبیه‌سازی در برنامه آزمایشگاهی این تحقیق، مدت‌زمان‌های حمل به مدت ۱۰، ۳۰، ۶۰، ۹۰ و ۱۱۰ دقیقه بعد از ساخت در نظر گرفته شد.

۲. برنامه آزمایشگاهی

۱.۲. مشخصات مصالح


به‌منظور ساخت بتن خودتراکم از سیمان پرتلند تهران نوع دو استفاده شد که مشخصات شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی آن در جدول ۱ ارائه و با محدوده‌های مجاز استاندارد ملی ۳۸۹ (۱۳) مقایسه شده است.

جدول ۱- مشخصات شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی سیمان


مشخصات	نام ترکیب	علامت اختصاری	مقدار	ISIRI 389
شیمیایی	دی‌اکسید سیلیسیوم	SiO ₂	۲۰/۹	-
	اکسید آهن	Fe ₂ O ₃	۳/۸	حداکثر ۶
	اکسید آلومینیوم	Al ₂ O ₃	۴/۹	حداکثر ۶
	اکسید کلسیم	CaO	۶۴/۲	-
	تری‌اکسید سولفور	SO ₃	۲/۴	حداکثر ۳
	اکسید منیزیم	MgO	۲/۶	حداکثر ۶
	اکسید سدیم	Na ₂ O	۰/۲۲	-
	اکسید پتاسیم	K ₂ O	۰/۴۵	-
	افت ناشی از سرخ شدن	L.O.I	۲/۴۸	حداکثر ۳
	سیلیکات تری کلسیم	C ₃ S	۵۸	-
	سیلیکات دی کلسیم	C ₂ S	۱۶	-
	آلومینات تری کلسیم	C ₃ A	۷	حداکثر ۸
	آلومینوفریت تتراکلسیم	C ₄ AF	۱۲	-
فیزیکی	مشخصه	واحد	مقدار	ISIRI 389
	نرمی (بلین)	مترمربع بر کیلوگرم	۳۲۵	۲۶۰ تا ۳۶۰
	گیرش	دقیقه	۱۲۱	۳۷۵ تا ۴۵
مکانیکی	مشخصه	واحد	مقدار	ISIRI 389
	مقاومت فشاری ۷ روزه	مگاپاسکال	۳۸/۱۵ ± ۷/۸۲	۲۰/۰
	مقاومت فشاری ۲۸ روزه	مگاپاسکال	۵۳/۲ ± ۱۲/۴۱	۵۲/۵ تا ۳۲/۵

¹⁰ Bingham fluids

شن مصرفی در این تحقیق از نوع رودخانه‌ای با حداکثر اندازه ۱۲/۵ میلی‌متر است. چگالی شن در حالت اشباع با سطح خشک برابر با ۲۵۷۰ کیلوگرم بر مترمکعب و جذب آب آن ۱/۹ درصد است. ماسه مصرفی که از نوع رودخانه‌ای است دارای چگالی در حالت اشباع با سطح خشک ۲۵۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب و جذب آب ۳/۱ درصد است. همچنین، مدول نرمی ماسه (FM) برابر با ۳/۲ است. منحنی‌های دانه‌بندی شن و ماسه استفاده‌شده در این تحقیق در شکل‌های ۱ و ۲ نشان داده شده است.



شکل ۱- منحنی دانه‌بندی سنگ‌دانه (شن)



شکل ۲- منحنی دانه‌بندی ماسه

برای دستیابی به روانی مناسب از فوق روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات اتر استفاده شد. این فوق روان کننده مایعی با رنگ قهوه‌ای روشن با pH حدود ۴/۵ است که چگالی آن در دمای ۲۵ درجه سلسیوس، برابر با ۱۱۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب است. همچنین درصد جامد فوق روان کننده مصرفی ۴۳ درصد می‌باشد. یخ استفاده شده در این تحقیق به صورت خرد شده مورد مصرف قرار گرفت. در شکل ۳، نحوه افزودن یخ به مخلوط بتن در دیگ ایستگاه مخلوط‌کن مرکزی مشاهده می‌شود.



شکل ۳- نحوه افزودن یخ به مخلوط بتن در دیگ مخلوط‌کن

۲.۲. طرح مخلوط

طرح مخلوط بتن خودتراکم طوری مشخص و اجرا می‌شود که به مشخصات از پیش تعیین شده برای بتن تازه و سخت شده برسد. همچنین، اجزا طوری باهم ترکیب می‌شوند که از جدایی سنگ‌دانه‌ها و آب انداختگی جلوگیری شود. ترتیب مخلوط بهتر است ابتدا مصالح با بیش از نیمی از آب طرح مخلوط وارد دیگ مخلوط‌کن شود، سپس در حین ساخت، ترکیب آب باقی‌مانده با فوق روان کننده به مخلوط بتن اضافه شود. لازم به ذکر است که در این تحقیق از یخ به جای بخشی از آب مخلوط استفاده می‌شود. همچنین، این نکته قابل توجه است که به منظور شبیه‌سازی اجرای بتن خودتراکم در صنعت، مقدار فوق روان کننده در مخلوط اولیه ثابت در نظر گرفته شد ولی به دلیل بررسی اثر افت روانی بتن خودتراکم در مدت زمان انتقال توسط کامیون حمل بتن^{۱۱}، پس از گذشت ۹۰ دقیقه، مجدداً از فوق روان کننده^{۱۲} استفاده گردید تا بتن خودتراکم قبل از پمپ کردن، به جریان اسلامپ در حدود ۷۰۰ میلی‌متر برای تمامی طرح‌ها برسد.

در جدول ۲، طرح مخلوط‌های بتن خودتراکم مشاهده می‌شود. در این تحقیق، مقادیر جایگزینی بخشی از آب آزاد با یخ برابر با صفر، ۱۰، ۳۰ و ۶۰ درصد است که طرح‌ها مرتبط با آن به ترتیب با نام‌های $IC-0$ ، $IC-10$ ، $IC-30$ و $IC-60$ معرفی شده‌اند.

¹¹ Truck Mixer

¹² Redoase

جدول ۲- مشخصات طرح مخلوط‌ها

IC-60	IC-30	IC-10	IC-0	مصالح مصرفی (kg/m ³)
۴۴۰	۴۴۰	۴۴۰	۴۴۰	سیمان
۵۹۳	۵۹۳	۵۹۳	۵۹۳	شن*
۱۰۹۲	۱۰۹۲	۱۰۹۲	۱۰۹۲	ماسه*
۷۳/۹	۱۲۹/۴	۱۶۶/۳	۱۸۴/۸	آب آزاد
۱۱۰/۹	۵۵/۴	۱۸/۵	۰	یخ
۲/۶۴	۲/۶۴	۲/۶۴	۲/۶۴	فوق روان کننده
۰/۴۲	۰/۴۲	۰/۴۲	۰/۴۲	نسبت آب به سیمان
۱/۵	۱/۵	۱/۵	۱/۵	درصد هوای فرضی

* در حالت اشباع با سطح خشک

به منظور بررسی اقتصادی کاهش دما با استفاده از یخ و کاهش مقدار افزودن مجدد فوق روان کننده، مقادیر قیمت نسبی مصالح مورد استفاده نسبت به سیمان بر اساس قیمت‌های برآورد شده توسط انجمن بتن ایران در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ در جدول ۳ نشان داده شده است.

جدول ۳- قیمت نسبی مصالح

مصالح	سیمان	سنگ دانه (شن)	ماسه	فوق روان کننده	آب	یخ
قیمت نسبی	۱	۰/۲۴	۰/۳۲	۶۶/۶۷	۰/۰۸	۱/۲

با توجه به بررسی کاهش دمای بتن تازه با استفاده از یخ، در جدول ۴، مشخصات دمای هر مصالح برای هر طرح مخلوط گزارش شده است.

جدول ۴- مشخصات دمای مصالح برای طرح مخلوط‌ها

IC-60	IC-30	IC-10	IC-0	دمای مصالح مصرفی (°C)
۲۹/۸	۳۲/۱	۳۲/۱	۳۱/۸	سیمان
۴۳/۶	۴۵/۵	۴۲/۳	۴۷/۳	شن
۳۰/۲	۳۲/۶	۳۳/۸	۳۲/۵	ماسه
۲۸/۸	۲۸/۵	۳۲/۲	۳۰/۱	آب
۳۱/۳	۳۰/۳	۳۱/۳	۳۰/۳	فوق روان کننده

۲.۳. آزمایش‌ها

ساخت آزمون‌های بتن خودتراکم مطابق با استاندارد ملی ۲۲۶۹۳ (۱۴) انجام شد. همچنین، به منظور بررسی خواص بتن تازه، آزمایش‌های جریان اسلامپ مطابق با استاندارد ملی ۱۱۲۷۰ (۱۵)، درصد هوا و وزن مخصوص مطابق استاندارد ملی ۳۸۲۱ (۱۶) انجام شد. در این تحقیق به منظور بررسی حفظ روانی فوق روان کننده، آزمایش جریان اسلامپ با گذشت مدت زمان‌های مختلفی از ساخت شامل زمان‌های ۱۰، ۳۰، ۶۰، ۹۰ و ۱۱۰ دقیقه اندازه‌گیری شد. منظور از گذشت مدت زمان بعد از ساخت، زمان سپری شده از اولین تماس سیمان با آب تا لحظه تخلیه بتن است. در صورت افت زیاد جریان اسلامپ در مدت زمان سپری شده از ساخت، اندازه‌گیری روانی بتن به روش آزمون اسلامپ مطابق استاندارد ملی به شماره ۳۲۰۳-۲ (۱۷) انجام شد.

خواص مکانیکی و دوام بتن خودتراکم با انجام آزمایش‌های مقاومت فشاری، جذب آب نیم‌ساعته و مقاومت الکتریکی سطحی ارزیابی گردید. برای اندازه‌گیری مقاومت فشاری مطابق استاندارد ملی ۲-۱۶۰۸ (۱۸)، ۳ آزمون مکعبی ۱۵۰ میلی‌متری برای هر سن ۷ و ۲۸ روز عمل‌آوری در آب و آهک اشباع با دمای ۲۳ درجه سلسیوس، در نظر گرفته شد. با استفاده از سه آزمون مکعبی ۱۰۰ میلی‌متری، جذب آب نیم‌ساعته مطابق استاندارد ملی ۱۲۲-۱۶۰۸ (۱۹) اندازه‌گیری شد. همچنین، مقاومت الکتریکی سطحی بتن‌های خودتراکم مطابق *AASHTO T358* (۲۰) روی دو آزمون استوانه‌ای با قطر و ارتفاع به ترتیب ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی‌متر در سنین مختلف عمل‌آوری در آب و آهک اشباع انجام شد.

۳. نتایج و بحث


۱.۳. خواص بتن تازه

به منظور بررسی خواص بتن تازه، دمای هوا و دمای بتن با گذشت مدت‌زمان از ساخت برای هر طرح مخلوط اندازه‌گیری شد. در جدول ۵، مشخصات متوسط دمای هوای محیط و بتن تازه بتن‌های خودتراکم تا ۱۱۰ دقیقه پس از ساخت نشان داده شده است. همان‌طور که در جدول ۵ مشاهده می‌شود، جایگزینی ۱۰، ۳۰ و ۶۰ درصد آب مخلوط با یخ به ترتیب تقریباً متوسط دمای بتن تازه را ۰/۹، ۳/۳ و ۱۱/۶ درجه سلسیوس، کاهش داد. این موضوع نشان‌دهنده تأثیر قابل توجه جایگزینی مقدار زیاد آب مخلوط با یخ در کاهش دمای بتن تازه است. همچنین، لازم به ذکر است که دمای بتن تازه مخلوط‌های *IC-0* و *IC-10* بیشتر از حداکثر مقدار مشخص شده در آیین‌نامه بتن ایران (۲۱) (۳۲) درجه سلسیوس) در زمان ریختن بتن است. همچنین، دمای مخلوط *IC-30* در حدود حداکثر دمای مجاز است و دمای مخلوط *IC-60* کمتر از آن است. این نتایج نشان می‌دهد که در بسیاری از روزهای سال که دمای محیط زیاد است (بیش از ۳۵ درجه سلسیوس) و به تبع آن دمای بتن نیز افزایش می‌یابد، برای کاهش دمای بتن تازه به کمتر از دمای مجاز آیین‌نامه بتن ایران، به حداقل ۵۰ کیلوگرم یخ در متر مکعب نیاز است. البته طبق ضوابط *ACI 301-20* (۲۲)، حداکثر دمای مجاز بتن در زمان ریختن ۳۵ درجه سلسیوس است، در نتیجه می‌توان اذعان کرد که برآورده کردن ضابط آن در خصوص حداکثر دمای بتن تازه به مراتب راحت‌تر از آیین‌نامه بتن ایران است.

جدول ۵- متوسط دمای هوا و بتن طرح مخلوط‌ها

IC-60	IC-30	IC-10	IC-0	دما (°C)
۳۴/۷	۴۰	۳۹/۳	۳۷/۷	هوای محیط
(±۰/۵)	(±۰/۹)	(±۰/۴)	(±۰/۵)	
۲۴/۳	۳۲/۶	۳۵	۳۵/۹	بتن تازه
(±۱/۳)	(±۰/۳)	(±۱/۴)	(±۱/۸)	

روانی طرح مخلوط‌های بتن خودتراکم که مقدار افزودنی فوق روان‌کننده ثابتی در ابتدا دارند، با گذشت مدت‌زمان‌هایی از ساخت و بعد از افزودن مجدد فوق روان‌کننده در زمان ۹۰ دقیقه در شکل ۴ نشان داده شده است. مطابق روند نتایج شکل ۴، با کاهش دمای بتن به وسیله جایگزینی بخشی از آب آزاد مخلوط با یخ، حفظ روانی بتن خودتراکم تا گذشت مدت‌زمان ۹۰ دقیقه از ساخت بهبود یافت. دلیل این موضوع کندتر شدن فرآیند هیدراتاسیون به دلیل کاهش دمای بتن تازه است. همچنین، با کاهش دمای بتن تازه به مقادیر ۱، ۳ و ۱۲ درجه سلسیوس (مقدار جایگزینی‌های ۱۰، ۳۰ و ۶۰ درصد آب آزاد مخلوط با یخ) برای دستیابی به روانی ثابت تقریباً ۷۰۰ میلی‌متر، به ترتیب ۹/۲، ۱۲/۸ و ۶۲/۴ درصد مقدار افزودن مجدد فوق روان‌کننده پس از ۹۰ دقیقه کاهش یافت.



شکل ۴- نمودار روانی بتن‌های خودتراکم در مدت زمان گذشت از ساخت

در شکل ۵، تصویر ظاهر روانی نهایی بتن خودتراکم مشاهده می‌شود. به‌طور کلی، کاهش دما با استفاده از یخ در بتن خودتراکم علاوه بر بهبود حفظ روانی باعث کاهش لزجت و درنهایت بهبود کارایی نسبت به طرح مخلوط پایه بتن خود تراکم شد. این موضوع نشان‌دهنده این است که کاهش دمای بتن با جایگزینی بخشی از آب مخلوط با یخ، خواص رئولوژی بتن تازه خود تراکم را به‌طور قابل‌توجهی بهبود می‌بخشد. همچنین مشخصات درصد هوا و چگالی بتن تازه در جدول ۶ گزارش شده است.



شکل ۵- تصویر ظاهر روانی بتن خودتراکم

جدول ۶- درصد هوا و چگالی بتن تازه طرح مخلوط‌ها

مشخصه	IC-0	IC-10	IC-30	IC-60
درصد هوا	۰/۵	۰/۵	۰/۶	۰/۴
چگالی بتن تازه (kg/m ³)	۲۳۵۱	۲۳۴۴	۲۳۴۴	۲۳۵۴

۲.۳. آنالیز هزینه

در جدول ۷، آنالیز هزینه بتن خودتراکم بر اساس افزایش یا کاهش تغییرات نسبی قیمت ارائه شده است. مطابق ارزیابی اقتصادی، هزینه نسبی نهایی تولید بتن خودتراکم در این تحقیق، برآیند کاهش در مقدار افزودن مجدد فوق روان‌کننده با افزایش استفاده از یخ به مقادیر به ترتیب ۱۰، ۳۰ و ۶۰ درصد به جای آب آزاد مخلوط، باعث افزایش به-ترتیب ۰/۹۹، ۴/۱۱ و ۵/۳۹ درصد در هزینه نهایی تولید بتن خود تراکم شد.


جدول ۷- آنالیز هزینه بتن خودتراکم با افزایش مقدار یخ و کاهش مقدار فوق روان‌کننده

آنالیز هزینه	IC-0	IC-10	IC-30	IC-60
تغییر قیمت نسبی به دلیل استفاده از یخ (%)	صفر	+ ۱/۸۵	+ ۵/۵۳	+ ۱۱/۰۶
تغییر قیمت نسبی به دلیل استفاده مجدد از فوق روان‌کننده پس از ۹۰ دقیقه (%)	صفر	- ۰/۸۶	- ۱/۴۲	- ۵/۶۷
تغییر قیمت نسبی نهایی	صفر	+ ۰/۹۹	+ ۴/۱۱	+ ۵/۳۹

ذکر این نکته ضروری است که تغییر در قیمت‌های نسبی مصالح (یخ و فوق روان‌کننده) یا نوع و کیفیت فوق روان‌کننده مصرفی، می‌تواند منجر به تغییر در هزینه نهایی و نتیجه‌گیری شود. این بررسی‌ها برای شهر تهران و کارخانه فهاب بتن در تابستان ۱۴۰۱ انجام شده است و در زمان‌های مختلف می‌تواند آنالیز هزینه متفاوتی داشته باشد.


۳.۳. خواص بتن سخت‌شده

در این بخش از تحقیق، خواص بتن سخت‌شده خودتراکم شامل مقاومت فشاری، جذب آب و مقاومت الکتریکی مقایسه می‌شود. در شکل ۶، نتایج مقاومت فشاری نشان داده شده است. مطابق نتایج به دست آمده، دمای بتن تازه در محدوده تقریباً ۲۴ تا ۳۶ درجه سلسیوس، تأثیر قابل توجهی در نتایج مقاومت فشاری ۷ و ۲۸ روزه ندارد و خواص مکانیکی مطلوب بتن خودتراکم حفظ شده است.




شکل ۶- نتایج مقاومت فشاری طرح مخلوط‌ها

در شکل ۷، نتایج جذب آب نیم‌ساعته طرح مخلوط‌ها نشان داده شده است. مطابق نتایج به دست آمده، با کاهش دمای بتن تازه، تغییر قابل توجهی در مقدار جذب آب نسبت به طرح مخلوط پایه (IC-0) ایجاد نشده است. در جایگزینی زیاد ۶۰ درصد یخ به جای آب آزاد مخلوط (کاهش دمای ۱۲ درجه سلسیوس)، مقدار جذب آب بتن افزایش اندکی در حدود ۱۷/۳ درصد نسبت به طرح مخلوط پایه بتن خودتراکم داشت که با در نظر گرفتن خطاهای ساخت و آزمایش، تغییر قابل توجهی ایجاد نشده است.



شکل ۷- نتایج جذب آب نیم‌ساعته طرح مخلوط‌ها

نتایج مقاومت الکتریکی سطحی بتن‌های خودتراکم در سنین مختلف در شکل ۸ نشان داده شده است. مطابق نتایج به دست آمده، کاهش دمای بتن تازه تأثیر بهبود دهنده‌ای در نتایج آزمون مقاومت الکتریکی نسبت به طرح شاهد ایجاد کرده است و به طور کلی، نتایج در محدوده خطاهای ساخت و آزمایش قرار دارند.



شکل ۸- نتایج مقاومت الکتریکی طرح مخلوط‌ها

نتایج این بخش، به طور کلی نشان می‌دهد که مقاومت فشاری و پارامترهای دوام بتن در محدوده دمایی بتن تازه ۲۴ درجه سلسیوس تا ۳۶ درجه سلسیوس، تفاوت معناداری نمی‌کند. در نتیجه، به نظر می‌رسد که حداکثر دمای مجاز بتن تازه در هنگام ریختن، طبق آیین‌نامه بتن ایران (۳۲ درجه سلسیوس) (۲۱) سختگیرانه است و با توجه به گرمسیر بودن اغلب مناطق کشور ایران، تأمین آن با دشواری‌های زیادی همراه است. عملاً مشاهده می‌شود که در بسیاری از بتن‌ریزی‌های انجام شده در روزهای گرم، این ضابطه در پروژه‌های کشور رعایت نمی‌شود. همچنین به نظر می‌رسد که حداکثر دمای تعیین شده در *ACI 301-20* (۳۵ درجه سلسیوس) (۲۲)، باتوجه به شرایط ایران مناسب‌تر باشد.

۴. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

تولید بتن خودتراکم در صنعت نیاز به توجهات بسیاری در روند تولید، حمل‌ونقل و اجرا دارد که یکی از این موارد اهمیت دمای بتن تازه و تأثیر آن در مقدار فوق روان‌کننده است. در این تحقیق با در نظر گرفتن چهار طرح مخلوط با جایگزینی‌های مختلف، بخشی از آب آزاد مخلوط با یخ به منظور کاهش دمای بتن تازه، نتایج زیر در خواص مختلف آن حاصل شد:

- استفاده از ۶۰ درصد یخ به جای آب آزاد، دمای بتن تازه را با گذشت مدت‌زمان ۱۱۰ دقیقه از ساخت، تقریباً ۱۲ درجه سلسیوس کاهش داد و در محدوده دمای مجاز استاندارد قرار داد.

- کاهش دما تأثیر قابل‌توجهی در بهبود حفظ روانی تا ۹۰ دقیقه پس از ساخت بتن داشت. دلیل این موضوع کندتر شدن فرآیند هیدراتاسیون به دلیل کاهش دمای بتن تازه است.

- به دلیل بهبود حفظ روانی، کاهش دمای بتن تازه در مقادیر تقریباً ۱، ۳ و ۱۲ درجه سلسیوس باعث کاهش به- ترتیب ۹/۲، ۱۲/۸ و ۶۲/۴ درصد در مقدار افزودن مجدد فوق روان‌کننده پس از ۹۰ دقیقه به منظور دستیابی به روانی نهایی تقریباً ۷۰۰ میلی‌متر گردید.

برآیند کاهش در مقدار افزودن مجدد فوق روان‌کننده با افزایش استفاده از یخ به مقادیر به ترتیب ۱۰، ۳۰ و ۶۰ درصد به جای آب آزاد مخلوط، باعث افزایش به ترتیب ۰/۹۹، ۴/۱۱ و ۵/۳۹ درصد در هزینه نهایی تولید بتن خود تراکم شد

- به‌طور کلی در موضوع خواص بتن سخت‌شده، به جز افزایش تقریباً ۱۷ درصدی جذب آب در کاهش دمای ۱۲ درجه سلسیوس، استفاده از یخ تأثیر قابل‌توجهی در مقاومت فشاری، جذب آب و مقاومت الکتریکی بتن خودتراکم ایجاد نکرد و خواص بتن خودتراکم حفظ شد.

- به طور کلی، نتایج مقاومت فشاری و پارامترهای دوام بتن در محدوده دمایی بتن تازه ۲۴ درجه سلسیوس تا ۳۶ درجه سلسیوس، تفاوت معناداری نداشت. در نتیجه، به نظر می‌رسد که حداکثر دمای مجاز بتن تازه در هنگام ریختن طبق آیین‌نامه بتن ایران (۳۲ درجه سلسیوس) سختگیرانه است و با توجه به گرمسیر بودن اغلب مناطق کشور ایران، تأمین آن با دشواری‌های زیادی همراه است. همچنین به نظر می‌رسد که حداکثر دمای تعیین شده در *ACI 301-20* (۳۵ درجه سلسیوس)، باتوجه به شرایط ایران مناسب‌تر باشد.

۵. تشکر

نویسندگان این مقاله مراتب سپاس خود نسبت به حمایت‌های مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و شرکت تولیدکننده بتن آماده فهاب بتن اعلام می‌دارند.

[۱۸] استاندارد ملی ایران، شماره ۲-۱۶۰۸ (۱۳۹۳)، بتن سخت‌شده - قسمت ۲- ساخت و عمل‌آوری آزمون‌ها برای آزمون‌های مقاومت، کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده‌های ساختمانی.

[۱۹] استاندارد ملی ایران، شماره ۱۲۲-۱۶۰۸ (۱۳۹۶)، بتن سخت‌شده - قسمت ۱۲۲: تعیین جذب آب بتن - روش آزمون، کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده‌های ساختمانی.

[20] AASHTO, (2015), *Standard Method of Test for Surface Resistivity Indication of Concrete's Ability to Resist Chloride Ion Penetration*, AASHTO, USA.

[۲۱] سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین‌نامه بتن ایران، (۱۴۰۰) "جلد دوم- مصالح و اجرا"، ضابطه شماره ۲-۱۲۰.

[22] ACI 301-20, (2020), *Specifications for Concrete Construction*, American Concrete Institute, USA.