

# بررسی اثر استئارات ها بر مشخصات مکانیکی و دوام بتن

دریافت مقاله: ۱۳۹۷-۳-۸

پذیرش مقاله: ۱۳۹۷-۴-۲۴

رامین ناصرالاسلامی\*

کارشناس ارشد سازه از دانشگاه تفرش

Ramin.Naseroleslami@Igmail.com

مهدی نعمتی چاری

استادیار بخش فناوری بتن مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

مجتبی حاجی مهدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و مدیر تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان نانو بتن امین

محمدعلی یعقوبی

کارشناس ارشد سازه از دانشگاه آزاد اسلامی و مدیر کارخانه در شرکت دانش بنیان نانو بتن امین

چکیده:

ورود آب و یون‌های مخرب همراه با آن به داخل بتن از جمله مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده پایایی سازه‌های بتنی می‌باشند. استئارات‌های کلسیم و روی به‌عنوان در دست رس‌ترین مواد به‌دست آمده از اسیدهای چرب، قادرند با ایجاد یک لایه آب‌گریز در منافذ مویینه و تغییر در کشش سطحی دیواره این منافذ، سرعت انتقال رطوبت را به داخل منافذ مویینه بتن در شرایط عدم وجود فشار هیدرو استاتیک کاهش دهند. از این‌رو در مطالعه حاضر، اثر استئارات‌های کلسیم و روی به‌عنوان مواد افزودنی نم‌بند روی مشخصات مکانیکی و دوام بتن‌های رایج (با نسبت آب به سیمان ۰/۴۷) بررسی شده است. به همین منظور، استئارات کلسیم و استئارات روی به مخلوط‌های بتنی عادی و خمیرهای سیمان، اضافه شده و تأثیر آن‌ها روی ویژگی‌های بتن و خمیر تازه شامل کارایی و درصد حباب هوای بتن، زمان گیرش خمیر سیمان، مشخصه‌های بتن سخت‌شده شامل مقاومت فشاری، مقاومت الکتریکی، جذب آب مویینه، جذب آب حجمی و مهاجرت تسریع شده یون‌های کلراید مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده است که این مواد در غلظت نرمال و زمان گیرش خمیر سیمان استاندارد و همچنین درصد حباب هوای بتن تازه تأثیر محسوسی نداشته‌اند؛ اما نتایج آزمایش‌های بتن سخت‌شده نشان داد که با افزایش مقدار استئارات‌ها، مقاومت فشاری، جذب آب حجمی و مویینه بتن کاهش می‌یابد. به‌طوری‌که استئارات‌های کلسیم و روی در مقداری معادل ۲ کیلوگرم در یک مترمکعب (۰/۵ درصد وزن سیمان)، جذب آب نیم‌ساعته و عمق نفوذ مویینه را به‌طور میانگین ۵۴٪ و ۲۵٪ نسبت به بتن کنترل کاهش داده‌اند؛ اما این مواد به دلیل عدم تغییر در ساختار منافذ مویینه بتن، باعث تغییر قابل توجه در مقاومت الکتریکی و ضریب مهاجرت تسریع شده یون‌های کلراید نشده‌اند.

کلمات کلیدی: افزودنی‌های نم‌بند، استئارات کلسیم، استئارات روی، دوام، نفوذپذیری

نفوذ آب به داخل بتن چه از طریق مکش موئینه و چه به وسیله فشار هیدرو استاتیک، نه تنها خود زمینه ساز بسیاری از خرابی های فیزیکی و شیمیایی بتن می شود، بلکه زمینه را نیز برای انتقال یون ها و املاح مخرب به داخل بتن فراهم می کند. کاهش نسبت آب به سیمان و استفاده از مواد جایگزین سیمان از جمله روش هایی است که جهت محدود نمودن ورود آب به بتن همواره مدنظر مهندسان و پژوهشگران بوده است [۱]. گرچه موارد ذکر شده می تواند به محدود شدن آب وارده به داخل بتن بیانجامد اما بتن هیچ گاه به طور مطلق نفوذناپذیر نمی شود؛ زیرا بتن دارای تخلخل و ریزترک های ذاتی است و به همین دلیل، آب می تواند تحت فشار هیدرو استاتیک یا فرآیند مکش موئینه به داخل آن نفوذ نماید. در کنار روش های ذکر شده، استفاده از افزودنی های شیمیایی کاهنده نفوذپذیری مانند افزودنی های نم بند نیز اخیراً مدنظر پژوهشگران قرار گرفته است [۲].

شکل ۱ وضعیت قطره آب را در منافذ موئینه نم بندی شده و نم بندی نشده نشان می دهد، طبق این شکل، افزودنی های نم بند با ایجاد یک لایه آب گریز در دیواره منافذ موئینه باعث تغییر در زاویه تماس آب با دیواره منافذ می شوند و از این طریق می توانند نفوذپذیری بتن را در شرایط عدم وجود فشار هیدرو استاتیک کاهش دهند. بر اساس قوانین فیزیک، زمانی که  $\theta < 90^\circ$  می باشد، جاذبه مولکولی به وجود آمده بین مایع و بتن، باعث تر شدن سطح منافذ موئینه بتن، رخداد پدیده موئینگی در لوله های موئینه و در نتیجه جذب آب توسط بتن می گردد؛ اما با افزایش زاویه تماس آب با سطح منافذ که به واسطه لایه آب گریز ناشی از مواد افزودنی نم بند ایجاد می شود، نیروی مورد نیاز برای تر شدن سطح، رخداد پدیده موئینگی و در نتیجه جذب آب توسط بتن افزایش یافته و بدین طریق، نفوذ موئینه و میزان آب جذب شده، محدود می شود [۳]. از طرف دیگر همان طور که از مکانیسم عملکرد این مواد مشخص است، به دلیل عدم تغییر در ساختار منافذ موئینه، آب می تواند تحت فشار هیدرو استاتیک وارد بتن شود.



مروری بر پژوهش های انجام شده، نشان می دهد که از طیف گسترده ای از مواد برای نم بندی بتن استفاده شده است. پژوهش آگوس موریتو<sup>۱</sup> نشان دهنده عدم تأثیر گذاری استئارات کلسیم بر مقاومت بتن های عادی با نسبت آب به سیمان ۰/۴۲ است [۴]. پژوهش های دیگری از افزایش مقاومت فوم بتن های نم بندی شده با استئارات کلسیم و ملات های آهکی هوادهی شده و نم بندی شده با اولئات سدیم و استئارات کلسیم تا ۶۰٪ نسبت به بتن کنترل حکایت دارد [۵]. این در حالی است که یک پژوهش دیگر حاکی از کاهش ۵۰٪ و ۶۰٪ مقاومت های فشاری و خمشی ملات های آهکی متاکائولنی حاوی استئارات است [۶]. دامین<sup>۲</sup> و همکارش نیز با استفاده از سه نم بند مختلف در بتن های سبک هوادهی شده، تأثیر متفاوتی از هر کدام از این مواد بر مقاومت فشاری را مشاهده نمودند [۷]. هنگ ونگ<sup>۳</sup> و همکارانش نیز نشان دادند که جایگزینی سیمان با خاکستر لجن کاغذ باعث تغییر در مقاومت و چگالی بتن و خمیرسیمان حاوی این مواد نمی شود [۸]. یا<sup>۴</sup> و همکارانش نیز نشان دادند که مقاومت فشاری ۲۸ روزه بتن های حاوی ستگدانه های بازیافتی و ۱٪ ماده نم بند بر پایه سیلان سیلوکسان، ۳۰٪ کاهش

Agus Moryoto<sup>۱</sup>  
Damin<sup>۲</sup>  
Hung Wong<sup>۳</sup>  
Ya<sup>۴</sup>

می‌یابد [۹]. تیتارلی<sup>۵</sup> و همکارانش نیز نشان دادند که نم بندی با همین پایه باعث کاهش ۱۵٪ تا ۲۳٪ بتن‌های ترک‌خورده و ترک نخورده در سن ۲۸ روز می‌شود [۱۰، ۱۲ و ۱۳]. به‌طور کلی افزودنی‌های نم بند با اخلال در فرآیند مویینگی، جذب آب بتن و ملات سیمان را به‌شدت کاهش می‌دهند، به‌طوری‌که پژوهش‌های فراوانی حاکی از کاهش مقدار آب جذب‌شده در فرآیند مویینگی نسبت به نمونه کنترل از ۶۶٪ تا ۹۸٪ است [۵، ۹، ۱۰، ۱۵ و ۱۶]. در این پژوهش‌ها از دوزهای مختلف اولئات سدیم، استئارات کلسیم، استئارات روی، استئارات آلومینیوم و نم بندهای بر پایه سیلان سیلوکسان در ملات‌های بتنی، آهکی-پوزولانی، آهکی-هواهی شده و مصالح آجری استفاده شده است. با توجه به کاهش چشمگیر جذب آب مویینه، کاهش جذب آب حجمی کوتاه‌مدت از ۴۰٪ الی ۹۵٪ در بتن‌ها و ملات‌های حاوی مواد نم بند که در مطالعات پیشین بیان شده است، منطقی به نظر می‌رسد [۷، ۹ و ۱۴]. کاهش خوردگی میلگردها تا ۶۵٪ در بتن ترک‌خورده حاوی استئارات کلسیم و سیلان سیلوکسان در نسبت‌های آب به سیمان ۰/۴۲ الی ۰/۷۰ و افزایش میزان خوردگی در نمونه‌های ترک‌خورده حاوی سیلان سیلوکسان در نسبت‌های آب به سیمان ذکر شده، گزارش شده است. البته در این پژوهش دلیلی برای این مشاهده ارائه نشده است [۱۱ و ۱۷]. کاهش ۵۰٪ در عمق نفوذ آب نیز در بتن‌های حاوی استئارات کلسیم در نسبت آب به سیمان ۰/۴۲ از سایر نتایج پژوهش‌های پیشین بوده است، هرچند این نتیجه گیری با توجه به مکانیسم عملکردی این مواد غیر منطقی به نظر می‌رسد. [۴]

نگاهی به پژوهش‌های انجام‌شده که اغلب به‌منظور بهبود مشخصات ملات سیمان انجام شده است، نشان می‌دهد پارامترهای دوامی ملات‌های مختلف به‌ویژه جذب آب حجمی کوتاه‌مدت و جذب آب مویینه در صورت استفاده از افزودنی‌های نم بند بهبود می‌یابد؛ اما توجه کمتری به کاربرد این مواد در بتن شده است. به‌طور مشخص تأثیر این مواد بر مقاومت الکتریکی، ضریب مهاجرت تسریع‌شده یون‌های کلراید و جذب آب حجمی بلندمدت بتن‌های حاوی این مواد در پژوهش‌های پیشین به‌صورت کامل مطالعه نشده است. بر این اساس، پژوهش حاضر باهدف بررسی پارامترهای ذکر شده، بتن‌های حاوی استئارات کلسیم و استئارات روی را که در ایران در دسترس می‌باشند، مورد بررسی قرار می‌دهد. بدین منظور، بتن‌ها و خمیرهای سیمانی حاوی مقادیر مختلفی از استئارات کلسیم، استئارات روی و ترکیب آن‌ها ساخته شده و رفتارشان با رفتار آزمون‌های کنترل مقایسه شده است.

## ۲- برنامه آزمایشگاهی

### ۲-۱- مصالح

سیمان پرتلند<sup>۶</sup> به‌کاررفته برای ساخت مخلوط‌های بتنی، سیمان پرتلند نوع ۲ با چگالی ۳/۱۵ گرم بر سانتی‌متر و نرمی (بلین) ۳۱۶۰ سانتی‌متر مربع بر گرم، منطبق بر الزامات استاندارد ISIRI 389 می‌باشد که آنالیز شیمیایی آن در جدول ۱ آمده است.

شن<sup>۷</sup> و ماسه<sup>۸</sup> مصرفی از نوع طبیعی با اندازه (۲۵-۴/۷۵ میلی‌متر) و (۴/۷۵-۰ میلی‌متر) بوده که مشخصات و دانه‌بندی آن‌ها در جدول ۲ و شکل ۱ و شکل ۲ آمده است. آب مصرفی، آب شهری تصفیه‌شده است که با الزامات استاندارد ASTM 1602 تطابق دارد و همچنین استئارات کلسیم و روی به‌کاررفته در این پژوهش، محصول شرکت فن‌آوران شیمی تجزیه می‌باشد. استئارات روی و کلسیم پودرهای سفید رنگ و نامحلول در آب با چگالی ۱۴۰ گرم بر لیتر می‌باشند

جدول ۱- آنالیز شیمیایی سیمان پرتلند مصرفی (درصد وزنی)

| نام ترکیب  | CaO  | SiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | MgO | K <sub>2</sub> O | Na <sub>2</sub> O | C <sub>3</sub> S | C <sub>2</sub> S | C <sub>3</sub> A | C <sub>4</sub> AF |
|------------|------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| درصد ترکیب | ۶۴/۲ | ۲۰/۷             | ۴/۷                            | ۴/۰                            | ۱/۳ | ۰/۶۵             | ۰/۳۲              | ۶۰               | ۱۴               | ۶                | ۱۲                |

<sup>۵</sup> Titarelli


<sup>۶</sup> تولید شرکت سیمان دلیجان

<sup>۷</sup> تولید شرکت دانش بنیان نانو بتن امین


<sup>۸</sup> تولید معدن شن گستر کویر

جدول ۲- وزن مخصوص و چگالی مصالح سنگ دانه

| مصالح | وزن مخصوص اشباع سطح خشک | درصد جذب آب |
|-------|-------------------------|-------------|
| شن    | ۲/۶۷                    | ۱/۱         |
| ماسه  | ۲/۶۵                    | ۲/۳         |



شکل ۱- دانه بندی بندی ماسه مصرفی به همراه حدود INSO 302



شکل ۲- دانه بندی شن مصرفی به همراه حدود INSO 302

## ۲-۲- طرح های مخلوط

برای بررسی اثر استتارات روی و استتارات کلسیم بر پارامترهای موردنظر، ۷ مخلوط بتن با نسبت آب به سیمان ۰/۴۷ و عیار سیمان ۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب و ۴ خمیر سیمان استاندارد ساخته شده است که طرح مخلوط آن‌ها<sup>۱</sup> در جدول ۳ و جدول ۴ ارائه شده است

<sup>۱</sup> طرح های مخلوط بر اساس روش ملی طرح مخلوط ارائه شده اند

جدول ۳- طرح مخلوط بتن‌های ساخته شده

| نام مخلوط          | سیمان (kg/m <sup>3</sup> ) | آب (kg/m <sup>3</sup> ) | شن بند (kg/m <sup>3</sup> ) | ماسه (kg/m <sup>3</sup> ) | نوع استنارات | مقدار استنارات (kg/m <sup>3</sup> ) | مقدار استنارات (درصد وزنی سیمان) |
|--------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Co                 | ۴۰۰                        | ۱۸۸                     | ۷۰۸                         | ۱۰۵۳                      | -            | -                                   | -                                |
| Ca-1               | ۴۰۰                        | ۱۸۸                     | ۷۰۸                         | ۱۰۵۳                      | کلسیم        | ۱                                   | ۰/۲۵                             |
| Ca-2               | ۴۰۰                        | ۱۸۸                     | ۷۰۸                         | ۱۰۵۳                      | کلسیم        | ۲                                   | ۰/۵۰                             |
| Zn-1               | ۴۰۰                        | ۱۸۸                     | ۷,۸                         | ۱۰۵۳                      | روی          | ۱                                   | ۰/۲۵                             |
| Zn-2               | ۴۰۰                        | ۱۸۸                     | ۷,۸                         | ۱۰۵۳                      | روی          | ۲                                   | ۰/۵۰                             |
| Mi-1               | ۴۰۰                        | ۱۸۸                     | ۷,۸                         | ۱۰۵۳                      | کلسیم و روی  | ۱                                   | ۰/۲۵                             |
| Mi-2 <sup>۱۰</sup> | ۴۰۰                        | ۱۸۸                     | ۷,۸                         | ۱۰۵۳                      | کلسیم و روی  | ۲                                   | ۰/۵۰                             |

جدول ۴- طرح مخلوط خمیرهای سیمان ساخته شده

| نام مخلوط | سیمان (g) | آب (g) | نوع استنارات | مقدار استنارات (g) | مقدار استنارات (درصد وزنی سیمان) |
|-----------|-----------|--------|--------------|--------------------|----------------------------------|
| Co        | ۶۵۰       | ۱۵۷    | -            | -                  | -                                |
| ۱۱Ca-3.25 | ۶۵۰       | ۱۵۷    | کلسیم        | ۳/۲۵               | ۰/۵۰                             |
| Zn-3.25   | ۱۸۸       | ۱۵۷    | روی          | ۳/۲۵               | ۰/۵۰                             |
| ۱۲Mi-3.25 | ۱۸۸       | ۱۵۷    | کلسیم و روی  | ۳/۲۵               | ۰/۵۰                             |

### ۳-۲- برنامه آزمایش‌ها

#### ۳-۲-۱- آزمایش‌های بتن و خمیرسیمان تازه

آزمایش‌های کارایی و سنجش درصد حباب هوای بتن تازه به ترتیب طبق استانداردهای INSO 3203-2 و INSO 3520 بلافاصله پس از ساخت بتن تازه انجام شده‌اند. برای انجام آزمایش زمان‌گیرش نیز ابتدا غلظت نرمال خمیر سیمان کنترل و خمیرهای حاوی استنارات ها طبق استاندارد ISIRI 11895 به‌دست آمده است و پس از آن، آزمایش زمان‌گیرش طبق استاندارد INSO 392 روی این خمیرها، انجام شده است.

#### ۳-۲-۲- آزمایش‌های بتن سخت شده

برای آزمایش مقاومت فشاری در سنین ۱۴، ۲۸ و ۹۰ روز، میانگین مقاومت فشاری دو نمونه طبق استاندارد INSO 1608-3 گزارش شده است. برای آزمایش جذب آب مویینه، میانگین نتایج سه نمونه در سنین ۲۸ و ۹۰ روز طبق استاندارد ASTM C1585 گزارش شده است. ذکر این نکته ضروری است که جهت انجام این آزمایش، کلیه نمونه‌ها باید در رطوبت یکسان تحت آزمایش قرار گیرند، اما در این پژوهش به‌جای شرایط رطوبتی اولیه نمونه‌ها که در استاندارد ASTM C1585 ذکر شده است، نمونه‌ها تا رسیدن به وزن ثابت در گرمخانه خشک شده‌اند. برای آزمایش جذب آب حجمی، میانگین درصد آب جذب شده توسط سه نمونه که طبق استاندارد BS1881: Part 122 به‌دست آمده، گزارش شده است. جذب آب نیم‌ساعته (به‌عنوان جذب آب کوتاه‌مدت) و جذب آب ۲۱ روزه (به‌عنوان جذب آب بلندمدت) نمونه‌های خشک گزارش شده است. برای آزمایش مهاجرت تسریع‌شده یون‌های کلراید،

<sup>۱۰</sup> در مخلوط‌های Mi-1 و Mi-2 از کل مقدار استنارات، نیمی به استنارات کلسیم و نیمی به استنارات روی اختصاص داده شده است.

<sup>۱۱</sup> در خمیرهای ساخته شده، مقادیر ذکر شده از استنارات به خمیر کنترل اضافه شده است.


<sup>۱۲</sup> در این خمیر از کل مقدار استنارات، نیمی به استنارات کلسیم و نیم دیگر به استنارات روی اختصاص داده شده است.

میانگین ضرایب مهاجرت تسریع شده سه آزمون طبق استاندارد INSO 21479 تعیین و گزارش شده است. لازم به ذکر است که برای آزمایش‌های جذب آب حجمی و مویینه و آزمایش مهاجرت تسریع شده یون‌های کلراید، از یک آزمون استوانه‌ای  $10 \times 20$  سانتی‌متری، سه آزمون برش خورده  $10 \times 5$  سانتی‌متری، تهیه شده و آزمایش موردنظر روی آن‌ها انجام شده است و نهایتاً برای آزمایش مقاومت الکتریکی، میانگین ۸ اندازه‌گیری از یک آزمون استوانه‌ای طبق AASHTO T358 در سنین ۱۴، ۲۸ و ۹۰ روز بر روی نمونه‌های کاملاً اشباع که بلافاصله از حوضچه عمل آوری خارج شده اند، گزارش شده است.


### ۳- نتایج و بحث

#### ۳-۱- نتایج آزمایش‌های بتن و خمیرسیمان تازه

شکل ۳ کارایی بتن کنترل در مقایسه با بتن‌های حاوی درصد‌های مختلف استئارات‌های فلزی را نشان می‌دهد. این نمودار نشان می‌دهد که استفاده از این مواد در مخلوط بتن، باعث کاهش کارایی بتن تازه می‌گردد؛ به طوری که با استفاده از استئارات کلسیم و استئارات روی و ترکیب استئارات‌ها تا ۲ کیلوگرم در مترمکعب، اسلامپ بتن تازه ۶۲٪ کاهش می‌یابد از این شکل مشخص است که در صورت استفاده از ۱ کیلوگرم در مترمکعب بیشترین و کمترین میزان کاهش در اسلامپ مربوط به ترکیب استئارات‌ها و استئارات روی بوده است. همچنین شکل ۴، درصد هوای بتن تازه در نمونه بتن کنترل و بتن‌های حاوی مقادیر مختلف ماده نم بند را نشان می‌دهد. طبق این نمودار استئارات‌ها باعث افزایش درصد هوای بتن تازه شده اند هرچند نمودار نشان می‌دهد که این افزایش چندان قابل توجه نمی‌باشد.




شکل ۳- مقایسه کارایی بتن تازه در بتن کنترل با بتن‌های حاوی افزودنی نم بند




شکل ۴- مقایسه درصد هوای بتن تازه در بتن کنترل و بتن‌های حاوی افزودنی نم بند

شکل ۶ میزان نفوذ سوزن و یکات در خمیرهای سیمان ساخته شده را نشان می‌دهد. ثابت بودن میزان آب اختلاط خمیرهای ساخته شده طبق جدول ۴ نشان می‌دهد که استئارات‌ها تأثیری بر غلظت نرمال خمیر سیمان ندارند. با

توجه به شکل ۶، نتیجه‌گیری مشابهی نیز در مورد پارامترهای زمان گیرش اولیه و ثانویه قابل حصول است. نتایج آزمایش غلظت نرمال با نتایج آزمایش اسلامپ سازگاری ندارد. در آزمایش اسلامپ با افزایش میزان مصرف استتارات، اسلامپ بتن کاهش یافته است اما نتایج آزمایش تعیین غلظت نرمال، عدم تأثیرگذاری این مواد روی آب موردنیاز برای رسیدن به میزان نفوذ یکسان را نشان می‌دهد. عدم ورود این مواد به واکنش هیدراسیون و عدم تأثیر آن‌ها بر آبیگری سیمان نیز می‌تواند از جمله نتایج آزمایش زمان گیرش باشد.




شکل ۵- مقایسه میزان نفوذ سوزن ویکات در خمیر کنترل و خمیرهای حاوی افزودنی نم بند در آزمایش غلظت نرمال




شکل ۶- مقایسه زمان گیرش در خمیر کنترل و خمیرهای حاوی افزودنی نم بند

### ۳-۲- نتایج آزمایش‌های بتن سخت شده


در شکل ۷ الی شکل ۹، مقاومت فشاری نمونه‌های بتن در سنین مختلف، ارائه شده است. این نتایج نشان می‌دهد که به‌طور کلی استفاده از استتارات‌ها باعث کاهش مقاومت فشاری می‌شوند و این کاهش مقاومت در صورت استفاده از ۲ کیلوگرم استتارات کلسیم به ترتیب به ۱۱٪ و ۹٪ کاهش مقاومت نسبت به نمونه کنترل در سنین ۲۸ و ۹۰ روزه، منجر خواهد شد. هم‌چنین ترکیب استتارات روی و استتارات کلسیم باعث ۲٪ و ۱۱٪ درصد کاهش در مقاومت فشاری ۲۸ روزه و ۹۰ روزه نسبت به نمونه بتن کنترل شده است. این کاهش مقاومت مشاهده شده، نتیجه به‌دست آمده در تطابق با نتایج پژوهش آگوس ماریوتو مبنی بر عدم تأثیرگذاری استتارات کلسیم (در میزان مصرف معادل ۰٫۸۲٪ وزن سیمان) بر مقاومت فشاری بتن نیست. در پژوهش‌های گذشته استدلالی برای توجیه کاهش مقاومت ناشی از این مواد ارائه نشده است، از طرف دیگر مکانیسم اثرگذاری ارائه شده برای این مواد مبنی بر تشکیل یک‌لایه آب‌گریز در دیواره منافذ نیز نمی‌تواند باعث کاهش مقاومت شود و عملاً توجیه این مشاهده نیازمند داده‌های بیشتر و بررسی‌های ریزساختار بتن می‌باشد.



شکل ۷- مقایسه مقاومت فشاری ۷ روزه نمونه بتن کنترل با نمونه‌های بتن حاوی افزودنی نم بند




شکل ۸- مقایسه مقاومت فشاری ۲۸ روزه نمونه بتن کنترل با نمونه‌های بتن حاوی افزودنی نم بند




شکل ۹- مقایسه مقاومت فشاری ۹۰ روزه نمونه بتن کنترل با نمونه‌های بتن حاوی افزودنی نم بند

شکل ۱۱ الی ۱۳ نتایج آزمایش مقاومت الکتریکی را در سنین مختلف نمایش می‌دهد. نتایج این آزمایش به‌نوعی با سهولت حرکت یون‌ها در بتن ارتباط دارد. هرچند که البته این موضوع به میزان یون‌های موجود در بتن و مسیر حرکت آن‌ها در منافذ بستگی دارد. عدم تغییر قابل توجه مقاومت‌های الکتریکی اندازه‌گیری شده در آزمون‌های مختلف، به‌نوعی نشان‌دهنده عدم تغییر ساختار منافذ مویینه بتن‌های حاوی ماده نم بند نسبت به بتن کنترل می‌باشد.






شکل ۱۰- مقایسه مقاومت الکتریکی ۷ روزه بتن کنترل با بتن‌های افزودنی‌های نم بند




شکل ۱۱- مقایسه مقاومت الکتریکی ۲۸ روزه بتن کنترل با بتن‌های حاوی افزودنی نم بند




شکل ۱۲- مقایسه مقاومت الکتریکی ۹۰ روزه بتن کنترل با بتن‌های حاوی افزودنی نم بند

شکل ۱۳ و شکل ۱۴، نتایج آزمایش مهاجرت تسریع‌شده یون‌های کلراید را روی نمونه‌های مختلف در سنین ۲۸ و ۹۰ روز نشان می‌دهد. در این آزمایش نیز مانند آزمایش مقاومت الکتریکی، ضریب مهاجرت تسریع‌شده یون‌های کلراید در بتن‌های حاوی استنارات ها با بتن کنترل، تفاوت محسوسی نداشته است. نتیجه این آزمایش با نتیجه آزمایش مقاومت الکتریکی مبنی بر عدم تغییر ساختار منافذ موئینه سازگار است. نتایج آزمایش‌های مهاجرت تسریع‌شده یون‌های کلراید و مقاومت الکتریکی نشان می‌دهد که افزودنی‌های نم بند بررسی شده در این پژوهش باعث آب‌بند شدن بتن نمی‌شوند، زیرا آب‌بند شدن بتن به کاهش میزان نفوذ آب و یون‌های مخرب در شرایط وجود فشار هیدرو استاتیک اطلاق می‌شود که این موضوع نیازمند محدود شدن قطر منافذ موئینه یا افزایش پیچاپیچی

آن‌ها است. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده در آزمایش مقاومت الکتریکی و مهاجرت تسریع‌شده یون‌های کلراید که نشانگر عدم تغییر در ساختار منافذ مویینه بتن است، می‌توان اظهار داشت که نتیجه ارائه‌شده در پژوهش آگوس ماریوتو [۴] مبنی بر کاهش ۵۰٪ نفوذ آب در صورت استفاده از استنارات کلسیم در تطابق با نتایج این مطالعه نیست. با توجه به اینکه در پژوهش ماریوتو صرفاً به روش آزمون و ارائه نتایج بسنده شده است، امکان مقایسه نتایج وجود ندارد اما نتایج این پژوهش با [۲] در تطابق است زیرا طبق [۲] این افزودنی‌ها به دلیل عدم تغییر در ساختار منافذ مویینه نفوذپذیری را در شرایط وجود فشار هیدرواستاتیک تغییر نمی‌دهد.




شکل ۱۳- مقایسه ضریب مهاجرت تسریع شده یون‌های کلراید در بتن کنترل و بتن‌های حاوی نم بند در سن ۲۸ روز




شکل ۱۴- مقایسه ضریب مهاجرت تسریع شده یون‌های کلراید در بتن کنترل و بتن‌های حاوی نم بند در سن ۹۰ روز

شکل ۱۶ و شکل ۱۷ نتایج آزمایش جذب آب مویینه نمونه‌های ۲۸ و ۹۰ روزه را نشان می‌دهد. نتایج این آزمایش‌ها حاکی از تأثیر مثبت استنارات‌ها بر نتایج این آزمایش است؛ به‌طوری‌که کاهش قابل‌توجه در میزان نفوذ آب پس از پایان آزمایش در تمامی نمونه‌های حاوی ماده نم بند نسبت به بتن کنترل قابل‌مشاهده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، کاهش در نفوذ مویینه آب در نمونه‌های ۲۸ و ۹۰ روزه حاوی ۲ کیلوگرم استنارات کلسیم از مقدار مشابه استنارات روی و ترکیب استنارات‌ها بیشتر بوده است. در صورت استفاده از یک کیلوگرم افزودنی نم بند نیز، در سن ۲۸ روز، هر سه افزودنی نم بند بررسی‌شده، نفوذ مویینه آب را ۱۱٪ کاهش می‌دهند اما در سن ۹۰ روز بیشترین کاهش در میزان نفوذ مویینه به ترتیب مربوط به ترکیب استنارات‌ها؛ استنارات روی و استنارات کلسیم، به ترتیب با ۲۳٪، ۱۹٪ و ۱۶٪ کاهش نسبت به بتن کنترل می‌باشد. هم‌چنین این‌گونه تصور می‌شود که نتایج مربوط به ترکیب استنارات‌ها باید بین نتایج مربوط به استنارات کلسیم و استنارات روی باشد اما نتایج آزمایش جذب آب مویینه در تطابق با این فرضیه نمی‌باشد. با توجه به مکانیسم ارائه‌شده برای عملکرد این مواد، لایه آب‌گریز


ایجادشده در دیواره منافذ مویینه باعث این کاهش در نرخ جذب آب و میزان نفوذ در بتن‌های حاوی ماده نم بند شده است. همچنین هرچقدر میزان منافذ مویینه در بتن کمتر باشد، چگالی استنارات بر دیواره منافذ افزایش یافته و ورود آب به بتن سخت‌تر می‌شود. بر این اساس با پیشرفت هیدراسیون و کم شدن منافذ مویینه، اثرگذاری این مواد در بتن افزایش می‌یابد، به طوری که شکل ۱۷ نشان می‌دهد که در مقدار ثابت از یک ماده نم بند، درصد کاهش نفوذ مویینه پس از ۷ روز قرار گرفتن نمونه‌ها در معرض رطوبت، در سن ۹۰ روز از سن ۲۸ روز بیشتر است. لازم به ذکر است که محور افقی جذر زمان برحسب ثانیه می‌باشد.



شکل ۱۵- مقایسه جذب آب مویینه بتن کنترل با بتن‌های حاوی نم بند در سن ۲۸ روز




شکل ۱۶- مقایسه جذب آب مویینه بتن کنترل با بتن‌های حاوی نم بند در سن ۹۰ روز




شکل ۱۷- مقایسه درصد کاهش عمق نفوذ مویینه پس از هفت روز در بتن کنترل و بتن‌های حاوی افزودنی نم بند در سن ۲۸ و ۹۰ روز

شکل ۱۸ و شکل ۱۹، میزان جذب آب حجمی بلندمدت (بیست و یک روزه) و کوتاه مدت (نیم‌ساعته) نمونه‌های ۹۰ روزه را نشان می‌دهند. طبق این نمودار، استفاده از استنارات ها باعث کاهش جذب آب کوتاه‌مدت و بلندمدت بتن


می‌شود. طبق شکل ۲۰ نیز استفاده از ۲ کیلوگرم استتارات کلسیم می‌تواند جذب آب کوتاه‌مدت و بلندمدت را به ترتیب ۵۴٪ و ۱۷٪ نسبت به بتن کنترل کاهش دهد، درحالی‌که استتارات روی ۵۸٪ و ۱۳٪ و ترکیب استتارات‌ها ۵۳٪ و ۱۱٪ جذب آب حجمی کوتاه‌مدت و بلندمدت را در صورت استفاده از همین مقدار افزودنی نم بند کاهش می‌دهند. در صورت استفاده از ۱ کیلوگرم استتارات کلسیم، جذب آب حجمی کوتاه‌مدت و بلندمدت به میزان ۳۴٪، ۵٪ کاهش می‌یابد، درحالی‌که استفاده از همین مقدار استتارات روی، جذب آب حجمی کوتاه‌مدت و بلندمدت را به ترتیب ۴۸٪ و ۶٪ کاهش می‌دهد و در صورت استفاده از ترکیب استتارات‌ها، این پارامترها، ۴۸٪، ۶٪ نسبت به بتن کنترل کاهش می‌یابند. با توجه به این شکل در تمامی آزمایش‌های انجام‌شده استفاده از استتارات کلسیم، روی و ترکیب آن‌ها در کوتاه‌مدت، جذب آب حجمی را به میزان چشمگیرتری کاهش داده‌اند. هرچند پس از گذشت حتی ۲۱ روز نیز، بتن‌های حاوی ۲ کیلوگرم افزودنی نم بند، به‌طور میانگین ۱۵٪ و بتن‌های حاوی ۱ کیلوگرم افزودنی نم بند، ۶٪ جذب آب کمتری نسبت به نمونه بتن کنترل داده داشته‌اند؛ درحالی‌که تصور می‌شود به دلیل عدم تغییر در ساختار منافذ مویینه، جذب آب بلندمدت بتن‌های حاوی افزودنی نم بند و نمونه بتن کنترل برابر باشد. این نتایج با نتایج آزمایش جذب آب مویینه همسو بوده و کاهش در میزان آب جذب‌شده را می‌توان به لایه آب‌گریز ایجادشده در دیواره منافذ مویینه نسبت داد. در صورت استفاده از ۱ کیلوگرم افزودنی نم بند در هر مترمکعب از بتن، جذب آب کوتاه‌مدت و بلندمدت ترکیب استتارات‌ها نتیجه استتارات کلسیم و روی داشته، در صورتی‌که چنین نتیجه‌ای برای آزمایش‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در صورت کاربرد ۲ کیلوگرم ماده نم بند در هر مترمکعب از بتن، قابل حصول نیست. به‌طور کلی بیشترین کاهش در جذب آب بلندمدت و کوتاه‌مدت به ترتیب مربوط به ۲ کیلوگرم در مترمکعب استتارات روی و استتارات کلسیم بوده است. در پژوهش‌های پیشین، جذب آب حجمی بتن در صورت استفاده از استتارات کلسیم بررسی نشده است، اما این پژوهش‌ها کاهش در جذب آب حجمی را در صورت استفاده از نم‌بندهای دیگر گزارش کرده‌اند که با نتیجه به‌دست‌آمده در این پژوهش تطابق دارد.



شکل ۱۸- مقایسه جذب آب نیم‌ساعته بتن کنترل با بتن‌های حاوی افزودنی نم بند در سن ۹۰ روز



شکل ۱۹- مقایسه جذب آب بلندمدت بتن کنترل با بتن‌های حاوی نم در سن ۹۰ روز



شکل ۲۰- درصد کاهش جذب آب کوتاه مدت و بلندمدت نسبت به بتن کنترل در سن ۹۰ روز

#### ۴- نتیجه گیری

در پژوهش حاضر، تأثیر استنارات روی، استنارات کلسیم و ترکیب مساوی از آن‌ها در مقادیر ۱ کیلوگرم در هر مترمکعب (۰/۲۵٪ وزن سیمان) و ۲ کیلوگرم در هر مترمکعب (۰/۵٪ وزن سیمان) در بتن‌های با نسبت آب به سیمان ۰/۴۷ و عیار سیمان ۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب و خمیرهای سیمان نرمال حاوی ۳/۲۵ گرم (۰/۵٪ وزن سیمان) از این مواد، بررسی شده است. مهم‌ترین نتایج این پژوهش به شرح زیر قابل‌ارائه است:

- استفاده از استنارات‌ها، در هر دو مقدار ۱ و ۲ کیلوگرم بر مترمکعب مخلوط بتنی، نرخ و میزان نفوذ مویینه را در بازه ۷ روزه انجام آزمایش کاهش می‌دهند. نتایج، نشان می‌دهند که در نمونه‌های ۲۸ روزه حاوی ۱ کیلوگرم افزودنی نم بند در هر مترمکعب، هر سه ترکیب افزودنی نم بند بررسی شده میزان نفوذ مویینه را ۱۱٪ درصد کاهش می‌دهند، اما در مقدار مصرف ۲ کیلوگرم از افزودنی نم بند در هر مترمکعب بتن، بیشترین کاهش به ترتیب مربوط به ترکیب استنارات‌ها بوده و پس از آن، استنارات روی و استنارات کلسیم در رده‌های بعد قرار می‌گیرند. اما در سن ۹۰ روز و مقدار یک کیلوگرم افزودنی نم بند، ترکیب استنارات‌ها بهترین عملکرد را داشته و استنارات روی و استنارات کلسیم در رده‌های بعد قرار می‌گیرند. در این سن، در نمونه‌های حاوی ۲ کیلوگرم افزودنی نم بند، به ترتیب استنارات کلسیم، استنارات روی و ترکیب استنارات‌ها باعث بیشترین کاهش در میزان نفوذ مویینه شده‌اند. در این آزمایش در بین کلیه آزمایش‌های انجام‌شده، استفاده از ۲ کیلوگرم استنارات کلسیم در بین نمونه‌های ۲۸ و ۹۰ روزه، بیشترین کاهش را در میزان نفوذ مویینه نسبت به بتن کنترل ایجاد کرده‌اند.

- با پیشرفت هیدراسیون و کاهش میزان منافذ مویینه بتن، چگالی استنارات بر منافذ مویینه بتن بیشتر شده و اثرگذاری افزودنی‌های نم بند افزایش می‌یابد.

- استفاده از مقادیر ذکر شده از استنارات‌ها تا ۲ کیلوگرم در مترمکعب، جذب آب حجمی کوتاه مدت و بلندمدت را نیز کاهش می‌دهد. در صورت استفاده از ۱ کیلوگرم افزودنی نم بند در هر مترمکعب بتن، بیشترین کاهش در جذب آب کوتاه مدت مربوط به استنارات روی و ترکیب استنارات‌ها بوده و پس از آن‌ها، استنارات کلسیم در رده بعد قرار می‌گیرد. در این مقدار از ماده نم بند، استفاده از هر سه افزودنی نم بند بحث شده، تأثیر تقریباً یکسانی در جذب آب حجمی بلندمدت داشته است. در صورت استفاده از ۲ کیلوگرم افزودنی نم بند، بیشترین کاهش میزان جذب آب حجمی کوتاه مدت مربوط به استنارات روی بوده و پس از آن، استنارات کلسیم و ترکیبشان در رده‌های بعد قرار می‌گیرند. در این مقدار، بیشترین کاهش در جذب آب بلندمدت مربوط به استنارات کلسیم است و پس از آن، استنارات روی و ترکیب استنارات‌ها در رده‌های بعد قرار می‌گیرند. به‌طور کلی نمونه‌های حاوی ۲ کیلوگرم استنارات روی، بیشترین کاهش را در جذب آب کوتاه مدت نسبت به نمونه‌های بتن کنترل داشته‌اند و نمونه‌های حاوی ۲ کیلوگرم استنارات کلسیم، بیشترین کاهش را در میزان جذب آب حجمی بلندمدت نسبت به بتن کنترل داشته‌اند.

- در صورت استفاده از استنارات‌های کلسیم و روی، مقاومت الکتریکی و ضریب مهاجرت تسریع شده یون‌های کلراید تغییر محسوسی نداشته است که این نتیجه با مکانیسم اثرگذاری این مواد مبنی بر تشکیل یک‌لایه آب‌گریز در دیواره منافذ مویینه سازگار است. استفاده از استنارات‌های کلسیم و روی به‌ویژه در مقادیر ۲ کیلوگرم در هر مترمکعب بتن، باعث کاهش مقاومت فشاری شده است. استنارات‌های کلسیم و روی، تأثیری بر غلظت نرمال و زمان گیرش خمیرهای سیمان نرمال حاوی ۰/۰۵٪ استنارات، در مقایسه با خمیر سیمان کنترل نداشته‌اند.

استتارات‌های کلسیم و روی، تأثیری بر درصد هوای بتن تازه نداشته‌اند، اما در صورت استفاده از ۲ کیلوگرم استتارات (۰.۵٪ وزن سیمان)، اسلامپ بتن‌های تازه تا ۶۲٪ کاهش یافته است.

#### ۶- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های بیشتر

۱. انجام آزمایش‌هایی با در نظر گرفتن شرایط رطوبتی نمونه مشابه ASTM C1585 و مقایسه جذب آب مویینه نمونه‌های حاوی استتارات در شرایط خشک و مرطوب
۲. بررسی تأثیر استتارات‌ها در مقادیر مصرف بالاتر بر مشخصات مکانیکی و دوام بتن
۳. بررسی تأثیر استتارات‌ها بر مشخصه‌های بتن تازه مانند، افت اسلامپ
۴. بررسی اندرکنش استتارات‌ها با افزودنی‌های جایگزین سیمان

#### ۵- تشکر و قدردانی

آزمایش‌های انجام‌شده در این تحقیق در شرکت دانش‌بنیان نانو بتن امین انجام‌گرفته و نویسندگان مقاله بدین‌وسیله از زحمات آقای مهندس بصیرنیا، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان نانو بتن امین و همچنین کمک‌های ارزنده کارکنان آزمایشگاه این شرکت تشکر و قدردانی می‌نمایند.

#### ۶- مراجع

- [۱] رمضانیاپور، ا، قدوسی، پ، گنجیان، ا (۱۳۹۵) "ریزساختار، خواص و اجزای بتن" دانشگاه صنعتی امیرکبیر
- [2] ACI 212.3R-10- Report on chemical admixtures for concrete
- [3] Zhichao, L. Will, H. (2016) "Effect of hydrophobic surface treatment on freeze-thaw durability of concrete. Journal of cement and concrete composite
- [4] Maryoto, A. (2015). "Improving microstructure of concrete using  $Ca(C_{18}H_{35}O_2)_2$ . The 5<sup>th</sup> international conference of Euro Asia civil engineering forum.
- [5] Cong, M. Bing, C. (2016). "Properties of foamed concrete containing water repellents" Journal of construction and building materials. Vol 123-pp 106-114
- [6] Eva, V. Dana, K. Monica, C. Martin, K. Roberr, C. (2012) "Effect of hydrophobization on properties of lime-metakaolin plasters. Journal of construction and building materials Vol 36-pp 556-561
- [7] Damin, B. Zbigniew, M. (2011). "Influence of selected hydrophobic agents on some properties of autoclaving cellular concrete. Journal of constructional and building materials. Vol 25- pp 282-287.
- [8] Hong, W. Robert, B. Abdulla, A. (2015). "Hydrophobic concrete using waste paper sludge ash". Journal of cement and concrete composite. Vol 70- pp 9-20
- [9] Ya, G. Shi, C. Chi, S. (2013). "Influence of silane based water repellent on durability properties of recycled aggregate concrete". Journal of cement and concrete composite. Vol 30- pp 32-38.
- [10] Tittareli, F. Carsana, M. (2014). "Effects of hydrophobic admixtures and recycled aggregate on physical-mechanical properties and durability aspects of no fine concrete. Journal of construction and building materials. Vol 66- pp 30-37
- [11] Tittareli, F. Moriconi, G. (2008). "The effect of silane based hydrophobic admixture on corrosion of steel reinforcement in concrete". Journal of cement and concrete composite. Vol 38- pp 1354-1357.
- [12] Tittareli, F. Moriconi, G. (2011). "comparison between bulk and surface hydrophobic treatment against corrosion of galvanized reinforcing steel in concrete. Journal of cement and concrete composite. Vol 41- pp 609-614
- [13] Marcos, L. Encarnacion, M. (2017). "Use of zinc stearate to produce highly hydrophobic adobe material with extended durability to water and acid rain". Journal of construction and building materials. Vol 139- pp 114-122
- [14] Marcos, I. Garsia, R. (2009). "Evaluation of capillary water absorption in rendering mortars made with powdered waterproofing additive". Journal of construction and building materials. Vol 23. Pp 3287-3291.
- [15] Lagazzo, A. Vicini, S. (2016). "Effect of fatty acid soap on microstructure of lime-cement mortat". Journal of construction and building materials. Vol 116- pp 384-390
- [16] Laura, F. Urs, M. (2013). "Influence and effectiveness of water repellent admixtures on pozzolana-lime mortars for restoration application". Journal of construction and building materials. Vol 49- pp
- [17] Maryoto, A. (2017). "Resistance of concrete with calcium stearate duo to chloride attack, tested by accelerated corrosion". Journal of Procedia engineering. Vol 171- pp 511-516.

# The Effects of Stearates on Mechanical and Durability Properties of Concrete

**Ramin Naseroleslami\***

*Master of science in structural engineering , Tafresh university*

**Ramin.Naserolesalmi@gmail.com**

**Mehdi Nemati Chari**

*Assistant professor, Road, House and urban development research center(BHRC)*

**Nematichari@gmail.com**

**Mojtaba Haji Mahdi**

*Research and development department, Nano beton Amin*

**Mohamad Ali Yaghoobi**

*Management department, Nano beton Amin*

## **Abstract**

*Moisture and aggressive ions transfer into concrete can be considered as a significant threat to the durability of concrete. Calcium stearate and zink stearate as damp-proofing admixtures can provide a water repellent layer along capillary pores and this layer restricts moisture transfer through the capillary pores of the concrete. this research studies the impacts of calcium stearate and zink stearate on characteristics of ordinary concrete and fresh cement paste. Results of fresh concrete and paste evaluation shows that these admixtures reduce workability of fresh concrete, but their impacts on air content of fresh concrete, normal consistency, and setting time of the fresh paste are fairly negligible. Additionally, investigating the mechanical characteristics demonstrates that they mainly cause compressive strength loss in concrete. Furthermore, these admixtures do not improve the durability properties under hydro-static pressure. By contrast, the durability properties under non-hydrostatic condition have been drastically improved due to their inclusion. In this regard, utilizing 2kg/m<sup>3</sup> of calcium stearate and zink stearate averagely reduced short term water absorption and final capillary penetration depth by respectively 54% and 25%.*

**Keywords:** Calcium Stearate, Zink Stearate, Durability, Damp-Proofing Admixtures, Permeability.