

# بررسی اثر استنارات کلسیم بر مشخصات بتن خودتراکم

دریافت مقاله: ۱۳۹۷-۰۸-۰۴

پذیرش مقاله: ۱۳۹۸-۰۴-۱۰

رامین ناصرالاسلامی\*

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سازه از دانشگاه تفرش

Ramin.Naseroleslami1@gmail.com

جواد بخشی

دانشجوی کارشناسی ارشد سازه در دانشگاه شهاب دانش

مهدی نعمتی چاری

عضو هیئت علمی بخش فناوری بتن مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

مجتبی حاجی مهدی


مدیر واحد تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان نانو بتن امین قم

چکیده:

انتقال رطوبت و یون‌های مخرب همراه با آن از جمله عوامل اصلی تهدیدکننده دوام سازه‌های بتنی می‌باشند. افزودنی‌های نم بند مانند استنارات کلسیم می‌توانند با ایجاد یک لایه آب‌گریز در سطح منافذ موئینه، ورود آب به داخل بتن را محدود کرده و بدین طریق دوام سازه‌های بتنی را بهبود بخشند. بر این اساس، در این پژوهش اثر استنارات کلسیم بر مشخصات بتن خودتراکم در حالت‌های تازه و سخت‌شده بررسی شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که در حالت بتن تازه، چگالی، قابلیت پرکنندگی و قابلیت عبور بتن خودتراکم در صورت استفاده از این افزودنی کاهش می‌یابد، اما این ماده بر افت جریان اسلامپ بتن خودتراکم اثر محسوسی نمی‌گذارد. یافته‌های پژوهش در بخش مشخصات مکانیکی حاکی از کاهش در مقاومت فشاری و چگالی بتن سخت‌شده می‌باشد. نهایتاً، بررسی پارامترهای دوامی نشان می‌دهد که گرچه این مواد تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر مقاومت الکتریکی، جذب آب کل و ضریب مهاجرت تسریع‌شده یون‌های کلراید نمی‌گذارند، اما استفاده از این مواد، جذب آب موئینه و سرعت جذب آب حجمی را به شدت کاهش می‌دهد؛ بطوریکه، در صورت استفاده از ۷ کیلوگرم بر مترمکعب استنارات کلسیم، عمق نهایی نفوذ موئینه، جذب آب نیم‌ساعته و سه‌روزه را به ترتیب ۶۰٪، ۶۵٪ و ۱۳٪ کاهش می‌یابند.

کلمات کلیدی: استنارات کلسیم، افزودنی نم بند، دوام، بتن خودتراکم، نفوذپذیری، جذب آب.

امروزه بتن خودتراکم به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فردش مانند کارایی و دوام مطلوب به‌طور گسترده در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. علی‌رغم این ویژگی‌های مطلوب، هنوز نگرانی‌های زیادی در خصوص دوام این بتن‌ها وجود دارد. به‌منظور ارتقاء مشخصه‌های دوامی انواع بتن‌ها به‌ویژه بتن‌های خودتراکم، راهکارهای متعددی از جمله کاهش نسبت آب به سیمان و استفاده از مواد جایگزین سیمان وجود دارد [۷-۱]. علاوه بر این، اخیراً استفاده از افزودنی‌های نم بند جهت بهبود مشخصه‌های دوامی طیف گسترده‌ای از بتن‌ها و ملات‌ها مورد استفاده قرار گرفته است [۸-۲۵]. از این‌رو انتظار می‌رود که این افزودنی‌ها در بهبود مشخصه‌های دوامی بتن‌های خودتراکم نیز مؤثر باشند. شکل ۱ تغییر زاویه بین قطره آب و دیواره منافذ را در صورت استفاده از این مصالح نشان می‌دهد. بر اساس این شکل و گزارش ACI 212.3R10 [۲۶]، در صورت استفاده از این مواد، گرچه منافذ مویینه بتن باز می‌مانند، اما این افزودنی‌ها یک‌لایه آب‌گریز در سطح منافذ ایجاد می‌کنند. در نتیجه زاویه بین قطره آب با سطح بتن افزایش یافته و با افزایش این زاویه، حرکت آب در داخل بتن سخت‌تر شده و بتن آب کمتری جذب می‌کند. ضمناً همان‌طور که مشاهده می‌شود، به دلیل مسدود نشدن منافذ بتن، انتظار می‌رود این مواد تنها در شرایط عدم وجود فشار هیدرو استاتیک مؤثر باشند.



شکل ۱- مقایسه حالت قطره آب در منافذ بتن- (الف) منافذ نم‌بندی شده- (ب) منافذ بتن عادی

یکی از افزودنی‌های نم‌بند رایج برای استفاده در بتن، استئارات کلسیم است که از واکنش بین اسید استئاریک و سنگ‌آهک به دست می‌آید. مروری بر پژوهش‌های پیشین نشان می‌دهد که تأثیرات این ماده بر ویژگی‌های طیف گسترده‌ای از بتن‌ها و ملات‌ها بررسی شده است. این پژوهش‌ها نشان می‌دهند که استئارات کلسیم مشخصه‌های دوامی (به‌ویژه مشخصه‌های دوامی در شرایط عدم وجود فشار هیدرواستاتیک) را بهبود داده است [۸-۱۵]. گرچه گزارش‌های ضدونقیضی نیز از اثرات جنبی آن بر مشخصات مکانیکی بتن‌ها و ملات‌های بررسی‌شده نیز ارائه شده است. به‌عنوان مثال، آگوس ماریوتو<sup>۱</sup> [۹] نتیجه گرفت که استئارات کلسیم تا مقدار ۴ کیلوگرم بر مترمکعب باعث افزایش ناچیز مقاومت فشاری بتن‌های عادی می‌شود. پژوهش‌های دیگری نیز بی‌تأثیری استئارات کلسیم را بر فوم بتن‌های تولیدشده با چگالی ۵۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب و ملات‌های پایه آهکی هوادهی شده نشان داده‌اند [۱۰-۱۲]. اما، یک مطالعه دیگر کاهش در چگالی، مقاومت خمشی و مقاومت فشاری ملات‌های ساخته‌شده با سیمان پرتلند سنگ آهکی را بر اثر استفاده از این مواد را گزارش کرده است [۱۶].

بررسی دقیق‌تر مطالعات گذشته نیز نشان می‌دهد که برخی از پژوهش‌ها، اثر افزودنی‌های نم‌بند پایه سیلانی را بر مشخصات رئولوژی و مشخصات مکانیکی بتن‌های خودتراکم بررسی کرده‌اند [۲۴]، اما مطالعات بیشتری لازم است

تا اثر یک افزودنی نم‌بند مانند استئارات کلسیم بر مشخصات مکانیکی، دوامی و خواص بتن تازه خودتراکم مشخص شود. از این رو، این مطالعه به بررسی اثر استئارات کلسیم بر مشخصات مکانیکی و دوام بتن سخت‌شده و خواص بتن خودتراکم در حالت تازه اختصاص یافته است. بدین منظور در بخش اول، اثرات این ماده بر چگالی بتن تازه، قابلیت عبور و قابلیت پرکنندگی بتن خودتراکم مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم، تأثیرگذاری استئارات کلسیم بر دوام بتن در شرایط عدم وجود فشار هیدرو استاتیک به‌وسیله آزمایش‌های جذب آب موئینه و جذب آب حجمی بررسی می‌شود. سپس، عملکرد این ماده به‌وسیله سایر آزمایش‌های دوام بتن مانند آزمایش‌های مقاومت الکتریکی و مهاجرت تسریع‌شده یون‌های کلراید ارزیابی می‌شود. در نهایت آزمایش‌های مقاومت فشاری و چگالی بتن سخت‌شده برای بررسی اثر این افزودنی بر مشخصات مکانیکی در نظر گرفته شده است.

## برنامه آزمایشگاهی

### ۲.۱- مصالح

سیمان پرتلند<sup>۲</sup> به‌کاررفته برای ساخت مخلوط‌های بتنی، سیمان پرتلند نوع ۲ با چگالی ۳/۱۵ گرم بر سانتی‌متر و نرمی (بلین) ۳۱۶۰ سانتی‌متر مربع بر گرم می‌باشد که آنالیز شیمیایی آن در جدول ۱ ارائه شده است. به منظور حصول کارایی مطلوب در فاز بتن خودتراکم تازه، مخلوط ریزدانه مصرفی، ترکیبی از ۰.۹۲٪ ماسه و ۰.۸٪ پودرسنگ می‌باشد. همچنین درشت‌دانه مصرفی نیز ترکیبی از دو شن نخودی و بادامی با نسبت‌های اختلاط ۰.۲۰٪ و ۰.۸۰٪ می‌باشد. دانه‌بندی مخلوط‌های نهایی ریزدانه و درشت‌دانه مصرفی در شکل ۲ نشان داده شده است. جدول ۲ نیز وزن مخصوص و درصد جذب آب مصالح مصرفی را نشان می‌دهد. آب مصرفی، آب شهری تصفیه‌شده است. فوق‌روان‌کننده مصرفی با پایه شیمیایی پلی‌کربوکسیلات اثر دارای وزن مخصوص ۱/۰۷ و با قابلیت حفظ کارایی بالا (فاقد ماده دیرگیرکننده) می‌باشد. نهایتاً استئارات کلسیم مصرفی به‌صورت پودری سفیدرنگ با چگالی ۱۴۰ گرم بر لیتر می‌باشد.

جدول ۱- آنالیز شیمیایی سیمان پرتلند مصرفی (درصد وزنی)


| نام ترکیب  | CaO  | SiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | MgO | K <sub>2</sub> O | Na <sub>2</sub> O | C <sub>3</sub> S | C <sub>2</sub> S | C <sub>3</sub> A | C <sub>4</sub> AF |
|------------|------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| درصد ترکیب | ۶۴/۲ | ۲۰/۷             | ۴/۷                            | ۴/۰                            | ۱/۳ | ۰/۶۵             | ۰/۳۲              | ۶۰               | ۱۴               | ۶                | ۱۲                |

جدول ۲- وزن مخصوص و درصد جذب آب مصالح


| مصالح     | وزن مخصوص اشباع با سطح خشک | درصد جذب آب |
|-----------|----------------------------|-------------|
| شن بادامی | ۲/۷۰                       | ۱/۰         |
| شن نخودی  | ۲/۶۵                       | ۱/۰         |
| ماسه      | ۲/۶۵                       | ۲/۳         |
| پودر سنگ  | ۲/۲۳                       | ۱۲/۰        |

<sup>۲</sup> تولید شرکت سیمان دلیجان

<sup>۳</sup> جهت محاسبه درصد جذب آب پودرسنگ، ابتدا تا حدی که انجام آزمایش مقدور باشد ماسه با پودرسنگ جایگزین شده و درصد جذب آب مخلوط ماسه و پودرسنگ در حالت اشباع با سطح خشک بدست آمده است. نهایتاً برای محاسبه درصد جذب آب پودر سنگ در حالت اشباع با سطح خشک از روابط برون‌یابی استفاده شده است.



(الف): ترکیب نخودی و بادمی (درشت دانه مصرفی)



ب: ترکیب ماسه و پودرسنگ (ریزدانه مصرفی)

شکل ۲- دانه بندی مصالح مصرفی و حدود توصیه شده [37]

## ۲.۲- طرح های مخلوط

برای بررسی اثر استنارات کلسیم بر خواص مکانیکی، دوام و مشخصات بتن تازه خودتراکم، ۷ طرح مخلوط<sup>۴</sup> در نسبت آب به سیمان ۰/۴۵ شامل مقادیر مختلف استنارات کلسیم در یک مترمکعب ساخته شده است. طرح مخلوط این بتن ها در جدول ۳ ارائه شده است. همچنین ذکر این نکته ضروری است که با توجه به نامحلول بودن استنارات کلسیم در آب، برای کلیه بتن ها (اعم از بتن کنترل و بتن های حاوی استنارات کلسیم)، ۱۰ دقیقه زمان اختلاط در مخلوط کن تابه ای در نظر گرفته شده است و در بتن های حاوی ماده نم بند، استنارات کلسیم در دقیقه سوم پس از شروع اختلاط به مخلوط اضافه شده است. همچنین، مقدار فوق روان کننده اضافه شده به تمامی نمونه ها ثابت بوده تا تنها یک عامل متغیر (مقدار استنارات کلسیم) در تمامی آزمایش ها وجود داشته باشد.

<sup>۴</sup> در ارائه طرح های مخلوط از مفاهیم روش ملی طرح مخلوط استفاده شده است.

جدول ۳- طرح مخلوط بتن‌های خودتراکم

| نام مخلوط | سیمان (kg/m <sup>3</sup> ) | آب (kg/m <sup>3</sup> ) | شن (kg/m <sup>3</sup> ) | ماسه (kg/m <sup>3</sup> ) | فوق روان کننده (درصد وزنی سیمان) | مقدار استنارات (kg/m <sup>3</sup> ) | مقدار استنارات (درصد وزنی سیمان) |
|-----------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Co        | ۴۰۰                        | ۱۸۰                     | ۶۱۸                     | ۱۱۲۴                      | ۰٫۹                              | —                                   | —                                |
| Ca-1      | ۴۰۰                        | ۱۸۰                     | ۶۱۸                     | ۱۱۲۴                      | ۰٫۹                              | ۱                                   | ۰٫۲۵                             |
| Ca-2      | ۴۰۰                        | ۱۸۰                     | ۶۱۸                     | ۱۱۲۴                      | ۰٫۹                              | ۲                                   | ۰٫۵۰                             |
| Ca-3      | ۴۰۰                        | ۱۸۰                     | ۶۱۸                     | ۱۱۲۴                      | ۰٫۹                              | ۳                                   | ۰٫۷۵                             |
| Ca-4      | ۴۰۰                        | ۱۸۰                     | ۶۱۸                     | ۱۱۲۴                      | ۰٫۹                              | ۴                                   | ۱                                |
| Ca-7      | ۴۰۰                        | ۱۸۰                     | ۶۱۸                     | ۱۱۲۴                      | ۰٫۹                              | ۷                                   | ۱٫۷۵                             |

### ۳٫۲- برنامه آزمایش‌ها

#### ۱٫۳٫۲- برنامه آزمایش‌های بتن خودتراکم تازه

با توجه به آنکه استفاده از هرگونه افزودنی جدید در طرح اختلاط بتن خودتراکم، ممکن است با تأثیرات غیرمنتظره در خواص بتن تازه همراه باشد، طیف وسیعی از آزمایش‌ها شامل آزمایش جریان اسلامپ، جریان حلقه‌ای، قیف ۷ شکل، چگالی بتن تازه [۲۸-۳۱] و افت جریان اسلامپ در نظر گرفته شده است. ذکر این نکته ضروری است که برای اندازه‌گیری افت جریان اسلامپ، جریان اسلامپ بلافاصله پس از ساخت بتن و یک ساعت پس از ساخت بتن اندازه‌گیری شده و تفاضل این دو مقدار به‌عنوان پارامتر افت جریان اسلامپ گزارش شده است. به‌منظور انجام آزمایش افت جریان اسلامپ قابل استناد، به نکات زیر توجه شده است:

- در طول مدت یک ساعت انجام آزمایش از تبخیر آب از بتن جلوگیری شده و دمای مخلوط و محیط اطراف آن در بازه ۱۵ الی ۲۰ درجه سانتی‌گراد نگه داشته شده است.

- رطوبت مصالح مورد استفاده در تمامی طرح‌ها ثابت و با درصد رطوبت مشابه بوده است. نهایتاً، در تمامی آزمایش‌ها، مقدار فوق روان کننده ثابت نگه داشته شده است تا آزمایش‌ها تنها با یک متغیر (مقدار استنارات کلسیم) انجام شود.

#### ۲٫۳٫۲- برنامه آزمایش‌های بتن سخت شده

به‌منظور بررسی تأثیر استنارات کلسیم بر مشخصات مکانیکی، مقاومت فشاری [۳۲] در سنین مختلف، میانگین مقاومت فشاری سه آزمون مکعبی با ابعاد ۱۰ سانتی‌متر در سنین ۱۴، ۲۸، ۵۶ و ۱۲۰ روز ارائه شده است. همچنین چگالی بتن سخت‌شده نیز در سن ۲۸ روز گزارش شده است. به‌منظور بررسی اثر استنارات کلسیم بر مشخصات دوامی بتن‌های خودتراکم، طیف گسترده‌ای از آزمایش‌های دوامی در نظر گرفته شده است. برای انجام آزمایش مقاومت الکتریکی ویژه، [۳۶] این آزمایش بر روی یک استوانه با قطر ۱۰ سانتی‌متر و ارتفاع ۲۰ سانتی‌متر در سنین ۱۴، ۲۸، ۵۶ و ۹۰ روز انجام شده است. ذکر این نکته ضروری است که میانگین ۸ قرائت به‌عنوان مقاومت الکتریکی ویژه یک نمونه گزارش شده است. برای انجام آزمایش‌های جذب آب موئینه [۳۳]، جذب آب حجمی [۳۴] و مهاجرت تسریع شده یون‌های کلراید [۳۵] از یک استوانه با قطر ۱۰ و ارتفاع ۲۰ سانتی‌متر، سه آزمون (دیسک) با قطر ۱۰ و ارتفاع ۵ سانتی‌متر تهیه شده است. در آزمایش جذب آب موئینه، نمودار جذب آب موئینه و عمق نهایی نفوذ موئینه پس از ۱۴ روز قرارگیری آزمون‌ها در آب به‌دست‌آمده است. این نکته مهم است که به‌جای شرایط رطوبتی اولیه که در استاندارد ASTM C1585 برای آزمون‌ها ذکر شده است، آزمون‌های این پژوهش تا

رسیدن به وزن یکسان در گرمخانه خشک شده‌اند. در آزمایش جذب آب حجمی، با توجه به افزایش جرم آزمونه در نیم ساعت و سه روز، پارامترهای جذب آب نیم‌ساعته (کوتاه‌مدت) و سه‌روزه (بلندمدت) محاسبه شده‌اند. در این آزمایش، پارامتر جذب آب کلی (TWA) نیز با در نظر گرفتن وزن آزمونه در حالت‌های اشباع با سطح خشک (A) و کاملاً خشک (B) طبق معادله ۱ به دست آمده است.

$$TWA = \left( \frac{A - B}{B} \right) * 100$$

معادله ۱

## نتایج و تفسیر


### ۱.۳. بتن تازه

به‌طور کلی استثنائات کلسیم بر افت جریان اسلامپ این بتن‌ها تأثیرگذار نبوده است زیرا افت جریان اسلامپ قرائت شده در در تمامی بتن‌ها برابر با صفر بوده است. ذکر این نکته ضروری است که فوق روان‌کننده مصرفی دارای خاصیت بالای حفظ کارایی ( فاقد افزودنی دیر گیر) بوده و دمای مخلوط و محیط اطراف آن نیز تقریباً پایین بوده است ( بین ۱۵ الی ۲۰ درجه سانتی‌گراد). این موارد می‌توانند دلایل رخداد این مشاهدات باشند.


شکل ۳- الف تأثیر استثنائات کلسیم را بر جریان اسلامپ و جریان حلقه J بتن‌های خودتراکم نشان می‌دهد. به‌طور کلی استثنائات کلسیم باعث کاهش قابلیت پرکنندگی و قابلیت عبور شده است. بررسی دقیق‌تر این نمودار نشان می‌دهد که استثنائات کلسیم تا مقدار مصرف ۳ کیلوگرم بر مترمکعب، تأثیر چندانی بر قابلیت‌های پرکنندگی و عبور نداشته است اما در مقادیر مصرف بیشتر کاهش قابل‌توجهی در این پارامترها قابل مشاهده است. به‌طوری‌که استفاده از ۷ کیلوگرم بر مترمکعب از این ماده جریان اسلامپ و جریان در حلقه J را حدود ۲۵٪ کاهش داده است. نهایتاً روند مشاهده شده مبنی بر کاهش کارایی بتن تازه با روند مشاهده شده در مرجع شماره [۲۷] سازگار است. گرچه در این تحقیق اشاره شده است که استفاده از ۲ کیلوگرم بر مترمکعب استثنائات روی و استثنائات کلسیم، جریان اسلامپ بتن‌های عادی را تا ۴۰٪ کاهش می‌دهد، نتایج پژوهش حاضر حاکی از عدم تأثیرگذاری ۲ کیلوگرم بر مترمکعب استثنائات کلسیم بر کارایی بتن‌های خودتراکم است.

شکل ۳- ب تأثیر استفاده از استثنائات کلسیم را بر زمان تخلیه قیف ۷ شکل و زمان رسیدن بتن خودتراکم به قطر پخش‌شدگی ۵۰ سانتی‌متر نشان می‌دهد، همان‌گونه که مشخص است مقادیر پارامترهای ذکر شده با افزایش استفاده از این ماده زیاد شده‌اند. با توجه به شکل ۳- ب استثنائات کلسیم تا مقدار مصرف ۳ کیلوگرم بر مترمکعب تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر این پارامترها ندارد. اما مقدار ۷ کیلوگرم از این ماده پارامترهای  $T_{50}$  و زمان تخلیه قیف وی شکل را به ترتیب ۴۰٪ و ۱۰۰٪ افزایش داده است.


شکل ۳- ج نیز چگالی بتن‌های تازه حاوی استثنائات کلسیم و بتن کنترل را باهم مقایسه می‌کند. همان‌طور که مشخص است استفاده از استثنائات کلسیم تا مقدار ۴ کیلوگرم بر مترمکعب تأثیر چندانی بر چگالی بتن تازه نداشته است اما استفاده از ۷ کیلوگرم در مترمکعب از این ماده چگالی بتن خودتراکم تازه تا حدود ۵٪ کاهش می‌دهد. این یافته‌ها، نتایج ارائه شده در مرجع شماره [۲۷] را تأیید می‌کند. مرجع شماره [۲۷] نشان داد که هوای بتن تازه در صورت استفاده از ۲ کیلوگرم بر مترمکعب در حد بسیار ناچیز افزایش می‌یابد. از مقایسه نتایج این دو تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که کاهش چگالی بتن تازه به دلیل افزایش هوای بتن رخ داده است.



(الف): جریان اسلامپ و جریان حلقه بتن های خودتراکم



(ب): T50 و زمان تخلیه قیف وی شکل




(ج): چگالی بتن تازه

شکل ۳- تأثیر استنارات کلسیم بر خواص بتن خودتراکم در حالت تازه


### ۲.۳. مشخصات مکانیکی

شکل ۴ تأثیر استنارات کلسیم را بر چگالی بتن سخت شده نشان می‌دهد. نگاه اجمالی به این نمودار نشان می‌دهد که چگالی بتن سخت شده نیز مانند چگالی بتن تازه کاهش می‌یابد. نگاه دقیق‌تر به این نمودار نشان می‌دهد که


استنارات کلسیم تا مقدار مصرف ۳ کیلوگرم بر مترمکعب تأثیر چندانی بر چگالی بتن سخت شده ندارد اما در مقادیر مصرف بالاتر چگالی بتن سخت شده کاهش می‌یابد. به طوری که در صورت استفاده از ۷ کیلوگرم استنارات کلسیم به ازای یک مترمکعب، چگالی بتن سخت شده در سن ۲۸ روز، ۰.۴٪ درصد کاهش یافته است.



شکل ۴- تأثیر استنارات کلسیم بر چگالی بتن سخت شده




(الف): مقاومت فشاری در سنین مختلف



(ب): کاهش مقاومت در سنین مختلف







(ج): رابطه بین میانگین مقاومت فشاری با مقدار استنارات

شکل ۵-الف و ب تأثیر استنارات کلسیم بر مقاومت فشاری بتن تازه و کاهش مقاومت هر نمونه را نشان می‌دهد. طبق این شکل در تمامی سنین مورد بررسی با افزایش مقدار استنارات کلسیم، مقاومت فشاری کاهش می‌یابد؛ به طوری که در سن ۲۸ روز، در صورت استفاده از ۷ کیلوگرم بر مترمکعب از این ماده مقاومت فشاری حدود ۳۰٪ درصد کاهش یافته است. نتایج به دست آمده در بخش بررسی مقاومت فشاری با نتایج به دست آمده در بخش‌های چگالی بتن تازه و سخت شده سازگار است. اما توجه به این نکته ضروری است که در صورت استفاده از ۷ کیلوگرم استنارات کلسیم مقاومت فشاری، چگالی بتن تازه و چگالی بتن سخت شده به ترتیب ۵٪، ۴٪ و ۳۰٪ کاهش یافته‌اند. همچنین در مقادیر مصرف کمتر استنارات کلسیم، علی‌رغم عدم رخداد تغییر محسوس در درصد هوای بتن تازه و بتن سخت شده، مقاومت فشاری کاهش یافته است. متناسب نبودن درصد کاهش مقاومت مشاهده شده با درصد کاهش در چگالی بتن تازه و سخت شده نشان می‌دهد که شاید بخشی از کاهش مقاومت مشاهده شده به دلیل حباب‌زایی استنارات کلسیم در بتن و بخش دیگری از آن می‌تواند ناشی از عوامل دیگر به ویژه اثر استنارات کلسیم بر مشخصات و چسبندگی لایه‌مرزی باشد. نهایتاً، بررسی چگالی و مقاومت فشاری بتن سخت شده نشان می‌دهد که ایجاد یک لایه آب‌گریز در دیواره منافذ مویینه تنها تغییر رخ داده به واسطه استفاده از افزودنی‌های نم بند در مخلوط نیست. زیرا پارامترهای چگالی بتن سخت شده و مقاومت فشاری به واسطه شکل گرفتن یک لایه آب‌گریز در دیواره منافذ مویینه کاهش نمی‌یابند. علاوه بر ایجاد شدن لایه مذکور، افزایش درصد حباب هوای بتن تازه و به تبع آن کاهش چگالی و مقاومت بتن سخت شده نیز از جمله سایر تغییرات رخ داده در مخلوط می‌باشد.


شکل ۵-ج رابطه بین میانگین نمونه‌های حاوی مقدار ثابت استنارات در سنین مختلف را با مقدار این افزودنی نشان می‌دهد. این شکل نیز مانند شکل‌های ۵-الف و ب نشان می‌دهد که در صورت استفاده از استنارات کلسیم مقاومت فشاری کاهش می‌یابد اما رابطه خاصی بین مقاومت فشاری و مقدار استنارات به لحاظ خطی یا غیرخطی بودن مشاهده نمی‌شود.



(الف): مقاومت فشاری در سنین مختلف



(ب): کاهش مقاومت در سنین مختلف



(ج): رابطه بین میانگین مقاومت فشاری با مقدار استنارات

شکل ۵- تأثیر استنارات کلسیم بر مقاومت فشاری

## ۲.۳. دوام


### ۱.۲.۳. مقاومت الکتریکی ویژه

مقاومت الکتریکی ویژه کلیه نمونه‌ها در سنین مختلف در شکل ۶ نمایش داده شده است. این شکل نشان می‌دهد که استنارات کلسیم توانایی افزایش مقاومت الکتریکی ویژه را ندارد. این نتایج، مکانیسم عملکرد افزودنی‌های نم بند را که در مرجع شماره [۲۶] ارائه شده است را تأیید می‌کند. طبق مرجع شماره [۲۶] افزودنی‌های نم بند توانایی مسدود کردن یا افزایش پچ‌پاچی منافذ مویینه را ندارد و این موضوع با عدم تغییر در مقاومت الکتریکی نمونه‌ها سازگار است. نکته مهم آن است که گرچه مقاومت فشاری نمونه‌های حاوی ۷ کیلوگرم استنارات کلسیم، حدود ۳۰ درصد از مقاومت فشاری بتن کنترل کمتر است، اما این کاهش مقاومت باعث تغییر در مقاومت الکتریکی ویژه نشده است. از این رو می‌توان نتیجه گرفت که کاهش مقاومت فشاری در بتن‌های حاوی استنارات کلسیم، لزوماً با کاهش مقاومت الکتریکی ویژه همراه نیست.


### ۲.۲.۳. مهاجرت تسریع شده یون‌های کلراید

شکل ۷ تأثیر استنارات کلسیم بر مهاجرت تسریع شده یون‌های کلراید را نشان می‌دهد. طبق این شکل این افزودنی توانایی کاهش ضریب مهاجرت تسریع شده یون‌های کلراید را ندارد. اما همان‌گونه که در بخش مقاومت الکتریکی ویژه بیان شد، کاهش مقاومت فشاری در اثر مصرف ۷ کیلوگرم استنارات کلسیم نه تنها باعث افزایش ضریب مهاجرت تسریع شده یون‌های کلراید نشده است، بلکه این پارامتر کاهش بسیار ناچیزی نیز داشته است. این

تأثیر مثبت اما اندک را می‌توان به لایه آب‌گریز موجود در سطح منافذ مویینه بتن نسبت داد. اما به‌طور کلی، نتایج آزمایش‌های مقاومت الکتریکی و مهاجرت تسریع‌شده یون‌های کلراید نشان می‌دهد که استثنائات کلسیم افزودنی مناسبی برای بتن‌هایی که در معرض فشار هیدرو استاتیک هستند، نمی‌باشد زیرا کاهش نفوذپذیری در این شرایط منوط به افزایش پیچاپیچی در تخلخل مویینه بتن، قطع شدن ارتباط بین آن‌ها و به‌طور کلی بهبود ساختار منافذ مویینه است. اما چنین بهبودی از نتایج آزمایش‌های مقاومت الکتریکی ویژه و مهاجرت تسریع‌شده یون‌های کلراید قابل حصول نیست. زیرا چنانچه ساختار منافذ مویینه بهبود یابد، مقاومت الکتریکی ویژه افزایش و مهاجرت تسریع‌شده یون‌های کلراید به طور چشمگیری کاهش می‌یابد.



شکل ۶- تأثیر استثنائات کلسیم بر مقاومت الکتریکی ویژه




شکل ۷- اثر استثنائات کلسیم بر مهاجرت تسریع شده یون‌های کلراید

### ۳،۲،۳. جذب آب مویینه


شکل ۸ تأثیر استثنائات کلسیم را بر نرخ جذب آب و عمق نفوذ مویینه نشان می‌دهد. طبق این شکل با افزایش مقدار استثنائات کلسیم، نرخ و عمق نهایی نفوذ مویینه به‌شدت کاهش می‌یابد. به‌طوری‌که استفاده از ۷ کیلوگرم استثنائات کلسیم در سن ۲۸ و ۱۲۰ روز، عمق نهایی نفوذ مویینه را حدود ۶۰ درصد کاهش داده است.

دلیل این پدیده را می‌توان مستقیماً به لایه آب‌گریز موجود در سطح منافذ مویینه نسبت داد. همچنین همان‌طور که مشخص است کاهش مقاومت رخ داده در صورت استفاده از استئارات‌ها نه تنها باعث افزایش نفوذپذیری نشده است، بلکه نرخ و عمق نهایی نفوذ مویینه را به شدت کاهش داده است. این بدین معناست که لایه آب‌گریز موجود در سطح منافذ تأثیر به‌مراتب قوی‌تری نسبت به افزایش تخلخل در پدیده نفوذ مویینه دارد. همچنین در شکل ۸-الف مشخص است که استفاده از ۱ کیلوگرم استئارات کلسیم تأثیر بهتری نسبت به ۲ کیلوگرم بر مترمکعب از این ماده دارد. به نظر می‌رسد که دلیل این پدیده خطاهای رایج در فرآیند انجام آزمایش باشد تا رفتار متفاوت استئارات کلسیم در این مقدار مصرف.

همچنین شکل ۹ درصد کاهش در عمق نهایی نفوذ مویینه را پس از ۲۸ و ۱۲۰ روز عمل‌آوری مقایسه می‌کند. این نمودار نشان می‌دهد که رابطه درصد کاهش در این پارامتر با میزان استئارات خطی نیست. هم‌چنین به‌طور کلی کاهش عمق نهایی نفوذ مویینه در سن ۱۲۰ روز به‌مراتب بیشتر از سن ۲۸ روز بوده است. این پدیده را می‌توان این‌گونه توجیه نمود که با پیشرفت هیدراسیون توزیع و اندازه منافذ مویینه کاهش یافته و نتیجتاً تراکم استئارات بر دیواره منافذ افزایش یافته است. تراکم بیشتر استئارات کلسیم بر دیواره منافذ مویینه می‌تواند دلیل رخداد این پدیده باشد. البته این نتیجه‌گیری برای مقدار مصرف ۷ کیلوگرم بر مترمکعب استئارات کلسیم صحیح نمی‌باشد زیرا در صورت مصرف ۷ کیلوگرم بر مترمکعب از این ماده درصد کاهش در عمق نهایی نفوذ مویینه در سنین ۲۸ و ۱۲۰ روز تقریباً برابر بوده است. این مشاهده بیان می‌کند که در مقادیر مصرف بالا، اثر استئارات کلسیم آن‌قدر چشمگیر است که اثر سن نمونه و پیشرفت هیدراسیون کمرنگ شده و گذر زمان و کاهش تخلخل ناشی از آن تأثیری بر عمق نهایی نفوذ مویینه نداشته است.




(الف): پس از ۲۸ روز عمل‌آوری مرطوب



(ب): پس از ۱۲۰ روز عمل‌آوری مرطوب

شکل ۸- تأثیر استئارات کلسیم بر جذب آب مویینه




شکل ۹- مقایسه عمق نهایی نفوذ مویینه در سنین ۲۸ و ۹۰ روز


### ۴,۲,۳ جذب آب حجمی

شکل ۱۰- الف تأثیر استنارات کلسیم را بر پارامتر جذب آب نمایش می‌دهد. به‌طور کلی پارامترهای جذب آب نیم‌ساعته و سه‌روزه با استفاده از استنارات کلسیم کاهش یافته‌اند اما این ماده بر جذب آب کل بتن تأثیرگذار نبوده است.

شکل ۱۰- ب نشان می‌دهد که با افزایش مقدار استنارات کلسیم، جذب آب نیم‌ساعته کاهش می‌یابد. به‌طوری‌که استفاده از ۷ کیلوگرم بر مترمکعب از این ماده، جذب آب نیم‌ساعته را ۶۵٪ کاهش می‌دهد. این کاهش را می‌توان مستقیماً به لایه آب‌گریز ایجادشده در منافذ مویینه بتن نسبت داد. این شکل همچنین نشان می‌دهد که استفاده تا مقدار مصرف ۳ کیلوگرم بر مترمکعب نوساناتی در درصد جذب آب سه‌روزه رخ داده است اما در مقادیر مصرف ۴ و ۷ کیلوگرم بر مترمکعب این پارامتر به ترتیب ۱۰٪ و ۱۴٪ کاهش یافته است. این نمودار نشان می‌دهد که تأثیر استنارات کلسیم بر جذب آب کوتاه‌مدت بسیار بیشتر از جذب آب سه‌روزه است. دلیل این مشاهده را می‌توان این‌گونه توجیه نمود که استنارات کلسیم سرعت جذب آب را کاهش می‌دهد و با گذر زمان میزان آب جذب‌شده توسط بتن به میزان جذب آب کلی نزدیک می‌شود. همچنین این نمودار نشان می‌دهد که جذب آب کلی در صورت استفاده از این ماده تغییر محسوسی نداشته است. این مشاهده با توجه به عدم توانایی استنارات کلسیم در مسدود نمودن منافذ مویینه بتن منطقی به نظر می‌رسد. نهایتاً این نمودار نشان می‌دهد که تا میزان مصرف ۴ کیلوگرم بر مترمکعب رابطه بین درصد کاهش در جذب آب نیم‌ساعته با مقدار استنارات تقریباً خطی است و با افزایش هر ۱ کیلوگرم استنارات کلسیم، درصد جذب آب نیم‌ساعته تقریباً ۱۵٪ کاهش می‌یابد. اما این رابطه در مقادیر مصرف بالاتر (بین ۴ تا ۷ کیلوگرم بر مترمکعب) خطی نیست.



(الف): جذب آب حجمی



(ب): کاهش در جذب آب حجمی  
 شکل ۱۰- تأثیر استنارات کلسیم بر جذب آب

### نتیجه گیری

در این تحقیق اثر استنارات کلسیم بر مشخصه‌های بتن‌های خودتراکم تازه و سخت شده بررسی شد. مخلوط‌های این مقاله در نسبت آب به سیمان ۰/۴۵ و عیار سیمان ۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب ساخته شده‌اند و استنارات کلسیم به‌عنوان ماده افزودنی نم‌بند به این مخلوطها اضافه شده است. مهم‌ترین نتایج این تحقیق به شرح زیر قابل ارائه می‌باشد:

- استنارات کلسیم بر افت جریان اسلامپ بتن‌های خودتراکم تأثیری نداشته است.
- استنارات کلسیم چگالی بتن تازه، قابلیت عبور و قابلیت پرکنندگی بتن خودتراکم را کاهش داده است.
- چگالی و مقاومت فشاری بتن سخت‌شده در صورت استفاده از ۷ کیلوگرم بر مترمکعب استنارات کلسیم، به ترتیب ۵٪ و ۳۰٪ کاهش یافته است.
- استنارات کلسیم افزودنی مناسبی برای کاهش نفوذپذیری در شرایط وجود فشار هیدرو استاتیک نمی‌باشد.
- استنارات کلسیم می‌تواند به‌عنوان یک افزودنی مناسب برای کاهش نفوذپذیری در شرایط عدم وجود فشار هیدرواستاتیک به کار رود.
- نتایج آزمایش‌های مقاومت الکتریکی و مهاجرت تسریع شده یون‌های کلراید نشان می‌دهند که استنارات کلسیم ساختار منافذ مویینه را بهبود نمی‌دهند.
- استنارات کلسیم افزودنی مناسبی برای بهبود مشخصه‌های دوامی در شرایط عدم وجود فشار هیدرو استاتیک می‌باشد. زیرا پارامترهای عمق نهایی نفوذ مویینه، جذب آب نیم‌ساعته و سه‌ساعته در صورت استفاده از این ماده کاهش یافته‌اند. این پارامترها در صورت استفاده از ۷ کیلوگرم بر مترمکعب استنارات کلسیم به ترتیب ۶۵٪، ۶۰٪ و ۱۳٪ کاهش یافته‌اند.
- رابطه بین درصد کاهش در جذب آب نیم‌ساعته با مقدار استنارات کلسیم در بازه مصرف ۱ الی ۴ کیلوگرم خطی می‌باشد. اما این رابطه در مقادیر مصرف بالاتر (بین ۴ الی ۷ کیلوگرم بر مترمکعب) غیرخطی است.

### تشکر و قدردانی

کلیه آزمایش‌های این مقاله در شرکت دانش‌بنیان نانو بتن امین انجام شده‌اند و نویسندگان مقاله بدین وسیله از کمک‌های ارزشمند جناب آقای مهندس بصیر نیا، جناب آقای مهندس یعقوبی و سایر کارکنان آزمایشگاه این شرکت تشکر و قدردانی می‌نمایند.

- [1] F. A. Sabet, N. A. Libre, and M. Shekarchi, "Mechanical and durability properties of self consolidating high performance concrete incorporating natural zeolite, silica fume and fly ash," *Constr. Build. Mater.*, vol. 44, pp. 175–184, 2013.
- [2] M. Nehdi, M. Pardhan, and S. Koshowski, "Durability of self-consolidating concrete incorporating high-volume replacement composite cements," *Cem. Concr. Res.*, vol. 34, no. 11, pp. 2103–2112, 2004.
- [3] R. Saleh Ahari, T. K. Erdem, and K. Ramyar, "Permeability properties of self-consolidating concrete containing various supplementary cementitious materials," *Constr. Build. Mater.*, vol. 79, pp. 326–336, 2015.
- [4] A. Mohan and K. M. Mini, "Strength and durability studies of SCC incorporating silica fume and ultra fine GGBS," *Constr. Build. Mater.*, vol. 171, pp. 919–928, 2018.
- [5] M. M. Ranjbar, R. Madandoust, S. Y. Mousavi, and S. Yosefi, "Effects of natural zeolite on the fresh and hardened properties of self-compacted concrete," *Constr. Build. Mater.*, vol. 47, pp. 806–813, 2013.
- [6] M. Nemati Chari, M. Shekarchi, M. H. Tadayon, and M. Moradian, "Prediction of chloride ingress into blended cement concrete: Evaluation of a combined short-term laboratory-numerical procedure," *Constr. Build. Mater.*, vol. 162, pp. 649–662, 2018.
- [7] M. N. Chari, M. Shekarchi, J. Sobhani, and M. N. Chari, "The effect of temperature on the moisture transfer coefficient of cement-based mortars: An experimental investigation," *Constr. Build. Mater.*, vol. 102, pp. 306–317, 2016.
- [8] A. Maryoto, "Resistance of Concrete with Calcium Stearate Due to Chloride Attack Tested by Accelerated Corrosion," *Procedia Eng.*, vol. 171, pp. 511–516, 2017.
- [9] A. Maryoto, "Improving microstructures of concrete using  $\text{Ca}(\text{C18H35O2})_2$ ," *Procedia Eng.*, vol. 125, pp. 631–637, 2015.
- [10] C. Ma and B. Chen, "Properties of foamed concrete containing water repellents," *Constr. Build. Mater.*, vol. 123, pp. 106–114, 2016.
- [11] L. Falchi, U. Müller, P. Fontana, F. C. Izzo, and E. Zendri, "Influence and effectiveness of water-repellent admixtures on pozzolana-lime mortars for restoration application," *Constr. Build. Mater.*, vol. 49, pp. 272–280, 2013.
- [12] A. Izaguirre, J. Lanás, and J. I. Alvarez, "Effect of water-repellent admixtures on the behaviour of aerial lime-based mortars," *Constr. Build. Mater.*, vol. 25, no. 2, pp. 992–1000, 2011.
- [13] A. Lagazzo, S. Vicini, C. Cattaneo, and R. Botter, "Effect of fatty acid soap on microstructure of lime-cement mortar," *Constr. Build. Mater.*, vol. 116, pp. 384–390, 2016.
- [14] M. Lanzón and P. A. García-Ruiz, "Evaluation of capillary water absorption in rendering mortars made with powdered waterproofing additives," *Constr. Build. Mater.*, vol. 23, no. 10, pp. 3287–3291, 2009.
- [15] M. Lanzón and P. A. García-Ruiz, "Effectiveness and durability evaluation of rendering mortars made with metallic soaps and powdered silicone," *Constr. Build. Mater.*, vol. 22, no. 12, pp. 2308–2315, 2008.
- [16] L. Falchi, E. Zendri, U. Müller, and P. Fontana, "The influence of water-repellent admixtures on the behaviour and the effectiveness of Portland limestone cement mortars," *Cem. Concr. Compos.*, vol. 59, pp. 107–118, 2015.
- [17] M. Lanzón, E. Martínez, M. Mestre, and J. A. Madrid, "Use of zinc stearate to produce highly-hydrophobic adobe materials with extended durability to water and acid-rain," *Constr. Build. Mater.*, vol. 139, pp. 114–122, 2017.
- [18] H. S. Wong, R. Barakat, A. Alhilali, M. Saleh, and C. R. Cheeseman, "Hydrophobic concrete using waste paper sludge ash," *Cem. Concr. Res.*, vol. 70, pp. 9–20, 2015.
- [19] F. Tittarelli and G. Moriconi, "The effect of silane-based hydrophobic admixture on corrosion of galvanized reinforcing steel in concrete," *Corros. Sci.*, vol. 52, no. 9, pp. 2958–2963, 2010.
- [20] F. Tittarelli, "Oxygen diffusion through hydrophobic cement-based materials," *Cem. Concr. Res.*, vol. 39, no. 10, pp. 924–928, 2009.

- [21] F. Tittarelli and G. Moriconi, "Comparison between surface and bulk hydrophobic treatment against corrosion of galvanized reinforcing steel in concrete," *Cem. Concr. Res.*, vol. 41, no. 6, pp. 609–614, 2011.
- [22] F. Tittarelli, M. Carsana, and M. L. Ruello, "Effect of hydrophobic admixture and recycled aggregate on physical-mechanical properties and durability aspects of no-fines concrete," *Constr. Build. Mater.*, vol. 66, pp. 30–37, 2014.
- [23] Y. G. Zhu, S. C. Kou, C. S. Poon, J. G. Dai, and Q. Y. Li, "Influence of silane-based water repellent on the durability properties of recycled aggregate concrete," *Cem. Concr. Compos.*, vol. 35, no. 1, pp. 32–38, 2013.
- [24] V. Corinaldesi, "Combined effect of expansive, shrinkage reducing and hydrophobic admixtures for durable self compacting concrete," *Constr. Build. Mater.*, vol. 36, pp. 758–764, 2012.
- [25] E. Vejmelková, D. Koňáková, M. Čáchová, M. Keppert, and R. Černý, "Effect of hydrophobization on the properties of lime-metakaolin plasters," *Constr. Build. Mater.*, vol. 37, pp. 556–561, 2012.
- [26] ACI 212.3R-10. *Report on Chemical Admixtures for Concrete, Chapter 15: Permeability*

[۲۷] رامین ناصرالاسلامی، مهدی نعمتی چاری، مجتبی حاجی مهدی، محمدعلی یعقوبی. بررسی اثر استنارات ها بر مشخصات مکانیکی و دوام بتن. اولین کنفرانس ملی دوام بتن اردیبهشت ۹۷.

- [۲۸] بتن- اندازه گیری جریان اسلامپ بتن خودتراکم- روش آزمون- استاندارد ملی INSO 11270
- [۲۹] بتن- اندازه گیری قابلیت عبور بتن خودتراکم با استفاده از حلقه جی- روش آزمون- استاندارد ملی INSO 11270
- [۳۰] آزمون بتن تازه- بتن خودتراکم- آزمون قیف وی شکل- استاندارد ملی INSO 3203-9
- [۳۱] بتن تازه- وزن مخصوص- روش آزمون- استاندارد ملی ISIRI 3203-6
- [۳۲] بتن سخت شده- تعیین مقاومت فشاری آزمون ها- روش آزمون- استاندارد ملی INSO 1608-3
- [33] ASTM C1585-13. *Standard test method for measurement of the rate of absorption of water by hydraulic cement. American Society for Testing and Materials. 2013.*
- [34] BS-EN 1881-122. *Testing concrete- Part 122: Method for determination of water absorption. 2011.*
- [35] NT BIULD 492. *Chloride Migration Coefficient from non-steady state migration experiment. 1999*
- [36] AASHTO T358-17. *Standard Method of Test for Surface Resistivity indicating Concrete's Ability to Resist Chloride Ion Penetration. Standard by American Association of State and Highway Transport Officials, 2017.*
- [ ۳۷ ] سنگدانه های بتن- ویژگی ها- استاندارد ملی ۳۰۲ تجدید نظر سوم- INSO 302



# Influence of Calcium Stearate on the Properties of Self-Consolidating Concretes

**Ramin Naseroleslami\***

*Master of structural engineering, Tafresh university  
Ramin.Naseroleslami1@gmail.com*

**Javad Bakhshi**

*Master of structural engineering student, Shahab Danesh*

**Mehdi Nemati Chari**

*Assistant professor, Road, House and urban development research center (BHRC)*

**Mojtaba Haji Mahdi**

*Research and development department, Nano beton Amin*

## **ABSTRACT**

Moisture and water transfer into concrete can be considered as a major threat to the durability of concrete. Damp-proofing admixtures like calcium stearate (CS) can provide a water repellent layer along the capillary pores. As a result, water and moisture transfer into concrete will be restricted by means of this layer. Accordingly, this research studied the effects of CS on the properties fresh and hardened self-consolidating concrete (SCCs). The evaluation of fresh concrete properties demonstrated that the density of fresh SCCs, passing and filling ability were reduced due to incorporation of CS. Moreover, reduction in density and compressive strength of the hardened concrete can be deemed as the major impacts of CS on mechanical properties of SCCs. In fact, the last-mentioned parameters were decreased by respectively 4% and 30% due to inclusion of  $7\text{kg/m}^3$  CS. Furthermore, utilizing CS can not be taken into account as a constructive approach to improve the durability characteristics under hydrostatic condition. Because no considerable improvement can be detected in the results of electrical resistivity and rapid chloride migration tests. Eventually, CS drastically enhanced the permeability of the concrete under non-hydrostatic condition. To be more precise, addition of  $7\text{kg/m}^3$  of CS decreased the final depth of capillary water absorption, short and long-term water absorption by respectively 60%, 65% and 15%.

**Keywords: Calcium Stearate, Damp-Proofing Admixtures, Durability, Self-Consolidating Concrete, Water Absorption**