

بررسی تأثیر الیاف شیشه روی خواص مکانیکی کامپوزیت‌های سیمانی

دریافت مقاله: ۱۳۹۷-۰۹-۱۳

پذیرش مقاله: ۱۳۹۸-۰۴-۱۰

سروناز معتمد

کارشناسی ارشد سازه‌های هیدرولیکی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران،
sarvenazmoetamed@gmail.com

سید حسام مدنی*

عضو هیئت‌علمی دانشکده عمران و نقشه‌برداری، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران،
h.madani@kgut.ac.ir

چکیده:

این تحقیق به خواص مکانیکی مخلوط‌های پایه سیمانی مسلح شده با الیاف شیشه می‌پردازد. خواص مکانیکی موردبررسی شامل مقاومت فشاری، مقاومت نهایی خمشی چهار نقطه‌ای، چقرمگی، مقاومت کششی نهایی، ضربه و جمع شدگی می‌باشد. در مخلوط‌های مورد مطالعه سیمان پرتلند و آلومینات کلسیم به‌عنوان عامل چسباننده در ساختار استفاده شده‌اند. نمونه‌های حاوی ۲ و ۴ درصد (درصدی از حجم کل مخلوط) الیاف شیشه که نسبت طول به قطر آن برابر ۱۹۲۵ می‌باشد، استفاده شده است. بر اساس آزمون‌های صورت گرفته، نتایج حاکی از آن است که مخلوط‌های ساخته شده با سیمان آلومینات کلسیم مقاومت فشاری بیشتری نسبت به مخلوط‌های ساخته شده با سیمان پرتلند دارند. همچنین با افزودن الیاف شیشه به مخلوط‌ها مقاومت خمشی تا حدود ۳۲٪ در ۲۸ روز نسبت به نمونه کنترل افزایش یافته است. اضافه کردن الیاف شیشه نیز در هر دو نوع سیمان سبب بهبود مقاومت کششی، چقرمگی و ضربه می‌شود و باعث کاهش جمع شدگی نیز می‌گردد که جمع شدگی سیمان‌های آلومینات کلسیم (CAC) قدری کمتر از سیمان پرتلند می‌باشد. کلمات کلیدی: سیمان پرتلند، سیمان آلومینات کلسیم، الیاف شیشه

بتن و ملات ممکن است از انواع گوناگونی سیمان و مواد افزودنی تولید گردد. بخشی از این مخلوطها باسیمانهای آلومینات کلسیم ساخته می‌شوند. برخی از خواصی که با استفاده از سیمانهای آلومینات کلسیم به دست می‌آیند، از جمله سخت شدن سریع و کسب مقاومت زوددهنگام در سنین پایین و مقاومت در برابر ضربه و سایش نسبتاً بالا می‌باشد. از این مخلوط پایه سیمانی در مواردی از قبیل استفاده در کارهای تعمیراتی (به دلیل خاصیت کسب مقاومت زوددهنگام در سنین پایین) و همچنین در ساخت دیواره تونل‌ها استفاده می‌شود [۴, ۱۵, ۱۹, ۲۳]. توسعه و پیشرفت سیمانهای آلومینات کلسیم به‌منظور تولید فرآورده‌های بتنی و فرآورده‌های مقاوم در برابر یون‌های مهاجم صورت گرفته است و روند تولید آن ابتدا توسط فرمی در سال ۱۸۶۵ ارائه شده است [۹].

دسته‌بندی و طبقه‌بندی سیمان آلومینات کلسیمی (CAC) با توجه به مقادیر مختلف استفاده از اکسید آلومینوم (Al_2O_3) در تولید کلینکر این نوع سیمان تعیین می‌شود. در منابع گوناگون این دسته‌بندی‌ها متفاوت می‌باشد. بنسبت و بارنز این سیمان را به دو نوع اصلی دسته‌بندی کرده‌اند [۹]: (۱) فرآورده‌های نرمال که به رنگ خاکستری و سیاه دیده می‌شوند و می‌توانند در محدوده حرارت‌های گسترده مورد استفاده قرار گیرند. (۲) سیمان سفید که اصولاً در دمای بالا و برای دکوراسیون و تزئینات ظاهری مورد استفاده قرار می‌گیرد. نیومن و چو [۱۷] ضمن تقسیم‌بندی‌های مذکور بیان شده، این سیمان‌ها را بر اساس مقدار اکسید آلومینوم طبقه‌بندی کرده است. به دسته‌هایی که میزان ۴۰٪ تا ۶۰٪ اکسید آلومینوم داشته باشد را به‌عنوان سیمان‌های کم آلومینات در نظر گرفته است.

تفاوت اصلی بین سیمان پرتلند و سیمان آلومینات کلسیم در ماهیت فاز فعال است که منجر به گیرش و سخت شدن می‌شود. سیمان پرتلند حاوی آهک (CaO) و سیلیس (SiO_2) به‌عنوان اکسید اصلی به صورت C_2S و C_3S می‌باشد. در واکنش با آب C-S-H و CH هیدراته‌های اصلی تشکیل شده هستند. در مقابل، در سیمان آلومینات کلسیم CaO و Al_2O_3 به‌عنوان اکسیدهای اصلی، شناخته شده است. این ترکیب که به‌عنوان فاز اصلی فعال در سیمان می‌باشد، با آب واکنش داده و هیدراته‌های آلومینات کلسیم را به وجود می‌آورد [۱۲].

گو و همکارانش [۱۰] به بررسی رشد مقاومت و هیدراسیون ملات‌های ساخته‌شده با دو نوع سیمان پرتلند و آلومینات کلسیم پرداختند. آنها به این نتیجه رسیدند که مقاومت در سنین پایین این ملات‌ها به نسبت سیمان پرتلند به آلومینات کلسیم بستگی دارد و هرچه مقدار سیمان آلومینات کلسیم بیشتر باشد مقاومت فشاری نیز بیشتر می‌باشد. همچنین می‌توان با اضافه کردن سیمان آلومینات کلسیم به سیمان پرتلند زمان گیرش ملات را تنظیم کرد.

در بتن، الیاف برای بهبود خواص مکانیکی، شکل‌پذیری و کنترل الگوهای ترک‌خوردگی استفاده می‌شوند [۶, ۱۱, ۲۰, ۲۱]. الیاف‌های متعددی در صنایع بتنی مورد استفاده قرار می‌گیرد که در این بین الیاف‌های فولادی، شیشه، کربن، آرامید و پلی‌پروپیلن از شناخته‌شده‌ترین الیاف‌ها محسوب می‌گردند. الیاف به هم متصل می‌شوند و یک ترکیب یکپارچه و کمتر مستعد جداشدگی ایجاد می‌کند [۲۵]. استفاده از الیاف در بتن و ساخت بتن الیافی به‌عنوان یک گام مؤثر در جلوگیری از انتشار ریزترک‌ها و ترک‌ها محسوب می‌شود. مهم‌ترین مشخصه بتن‌های الیافی، خاصیت جذب انرژی، انعطاف‌پذیری و مقاومت آن در مقابل ضربه است و به همین دلیل امروزه استفاده از الیاف نقش بسیار مهمی در پیشرفت تکنولوژی بتن ایفا کرده است [۲, ۲۴].

یکی از انواع الیاف که در بتن کاربرد فراوانی دارد الیاف شیشه می‌باشد. بتن الیافی با الیاف شیشه به دو صورت، اسپری کردن (الیاف شیشه‌بر روی بتن اسپری می‌شود و با غلتک‌های مخصوص فشرده می‌شود) و مخلوط کردن (اضافه کردن الیاف شیشه به بتن در زمان هم زدن مواد) تولید می‌شود [۱۸].

فیلیپ و کلاوس [۱۲] در سال ۲۰۱۴ در دانشگاه علوم کاربردی لایپزینگ به بررسی بتن مسلح شده با الیاف شیشه برای دال‌های روی زمین پرداختند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که استفاده از الیاف شیشه در یک ماتریس بتنی، می‌تواند بسیاری از خواص مانند توزیع ترک و توسعه آن در بتن را بهبود بخشد. همچنین الیاف شیشه قادر به افزایش مقاومت خمشی به دلیل استحکام کششی بالای الیاف شیشه که بین ۳۷۰۰-۱۷۰۰ مگاپاسکال می‌باشد و پیوند خوب آن‌ها با ماتریس سیمان است. آن‌ها نیز به این نتیجه رسیدند که استفاده از این نوع بتن برای اجزای پیش‌ساخته، عایق صدا، پانل‌های مقاوم در برابر آتش، عناصر طراحی داخلی و بازسازی خانه‌های قدیمی بسیار مناسب می‌باشد.

اسکندر و کرازو [۱۶] در سال ۲۰۱۸ به بررسی بتن‌های مسلح شده با الیاف شیشه (GFRC) پرداختند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که خواص فیزیکی و مکانیکی GFRC به پارامترهای مختلفی از جمله نسبت آب به سیمان، تخلخل، چگالی کامپوزیت، دانه بندی سنگدانه، جهت‌گیری و طول الیاف و همچنین دقت و روش تولید آن وابسته است. افزودن مقدار زیاد الیاف شیشه به دلیل کاهش کارایی بتن باعث کاهش مقاومت فشاری می‌شود. در مدول الاستیسیته بتن با افزودن الیاف در کسر حجمی کم، بهبود معناداری وجود ندارد. به‌طور کلی، عمر مفید GFRC نسبت به بتن معمولی به علت کنترل انتشار ریزترک‌ها بیشتر می‌باشد. GFRC سبک‌وزن است و چگالی آن حدود ۱۰ درصد کمتر از بتن معمولی می‌باشد، دلیل کاهش وزن قطعات GFRC کاهش ضخامت قطعات به واسطه افزایش مقاومت خمشی است. هزینه آن به دلیل الیاف شیشه و اضافه کردن مواد افزودنی از بتن معمولی بالاتر است. از آن‌ها می‌توان در چاپ سه‌بعدی و ایجاد اشکال پیچیده استفاده کرد.

در این مقاله به بررسی خواص مکانیکی و دوام بتن‌های مسلح شده با الیاف شیشه پرداخته شده است. تاکنون مطالعه چندانی روی استفاده از الیاف شیشه در مخلوط‌های ساخته‌شده با سیمان آلومینات کلسیم مورد بررسی قرار نگرفته است. لذا می‌توان با استفاده و کاربرد الیاف گوناگون در ساختار مخلوط‌های پایه سیمانی خواص مکانیکی را بهبود بخشید و نوآوری ویژه‌ای در صنایع تولید مصالح پایه سیمانی (ملات، بتن و گروت) انجام داد. در این تحقیق از مخلوط کردن الیاف شیشه به میزان ۲ و ۴ درصد از حجم کل مخلوط استفاده شده است و آزمون‌های مقاومت فشاری، مقاومت خمشی، چقرمگی، مقاومت کششی، ضربه و جمع‌شدگی برای بررسی خواص انجام شده است.

۲- مواد و مصالح

۲-۱ سیمان

در این پژوهش از دو نوع سیمان پرتلند و آلومینات کلسیم به صورت مجزا استفاده شده است. سیمان پرتلند و آلومینات کلسیم مصرفی به ترتیب از نوع تیپ II کرمان و آلومینات کلسیم IRC-40 که از شرکت سیمان‌های نسوز ایران واقع در اصفهان تهیه شده است. IRC کدی می‌باشد که خود شرکت برای این محصول انتخاب کرده است که مخفف Iran cement می‌باشد و عدد ۴۰ میزان اکسید آلومینیوم این سیمان که حدود ۳۵-۴۰ درصد است، می‌باشد. آنالیز شیمیایی این دو سیمان مطابق جدول ۱ است.

جدول ۱- مشخصات شیمیایی سیمان‌ها

آنالیز شیمیایی							
SiO ₂ %	Al ₂ O ₃ %	Fe ₂ O ₃ %	SO ₃ %	MgO%	CaO %	Ti ₂ O%	نوع سیمان
۲۱/۵	۴/۹۵	۳/۹۷	۲/۲۰	۱/۷۵	۶۳/۵۲	-	پرتلند
۴	۳۵	۱۶/۵	-	۱/۵	۴۰	۳	آلومینات کلسیم

۲-۲ سنگدانه


در طرح اختلاط مورد بررسی، جنس سنگدانه سیلیسی بوده و از معدن کههد کرمان زمین تهیه شده است. دانه بندی و مشخصات فیزیکی سنگدانه های مصرفی به ترتیب در جدول ۲ و ۳ نشان داده شده است. شکل شماره ۱ بیشترین انطباق بین دانه بندی سنگدانه موجود با منحنی فانک و دینگر [۱] با توان ۰/۳ را نشان می دهد که نسبت هر کدام از ۳ دانه بندی ماسه سیلیسی مورد استفاده در این پژوهش با ابعاد ذرات ۰/۶ تا ۲/۳۶، ۰/۰۴ تا ۰/۵ و کوچک تر از ۰/۱۵ میلی متر، به ترتیب برابر ۴۸٪، ۲۰٪ و ۳۲٪ می باشند تا این انطباق مطابق با منحنی فانک ایجاد شود.

جدول ۲- دانه بندی سنگدانه ها

شماره الک	۴	۸	۱۶	۳۰	۵۰	۱۰۰	۲۰۰	% تجمعی عبوری
ماسه نوع (۱)	۱۰۰	۱۰۰	۶۷/۹۳	۱۲/۱۲	۴/۱۰	۰/۴۰	۰	
ماسه نوع (۲)	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۷	۶۳/۷۵	۲۲	۱۳	
ماسه نوع (۳)	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۶	۷۰	

جدول ۳- مشخصات فیزیکی سنگدانه

چگالی ترکیبی سنگدانه ها (ماسه های سیلیسی)	جذب آب در حالت SSD (%)
۲۵۵۴ Kg/m ³	۰/۶



شکل ۱- همپوشانی و سازگاری دانه بندی ترکیبی با منحنی فانک و دینگر با توان ۰/۳

۲-۳ الیاف

در این تحقیق از الیاف شیشه با طول ۲۵ میلی متر استفاده شده است. سایر مشخصات آن در جدول شماره ۴ قابل مشاهده است.

جدول ۴- مشخصات الیاف بکار گرفته شده در این تحقیق

نوع الیاف شیشه	مقاوم در برابر قلیایی (AR)
درصد زیرکونیا (ZnO ₂)	> ۱۶/۷٪
قطر (میکرومتر)	۱۳±۲
چگالی	۲/۷ g/cm ³
مدول الاستیسیته	۸۰/۴ GPa
مقاومت کششی	۱/۷ GPa
درصد جذب رطوبت	> ۰/۲٪

۲-۴ آب و روانساز

در این بررسی از آب شرب شهر کرمان و فوق روان کننده مایع بر پایه پلی کربوکسیلات اتر استفاده شده است که pH آن برابر ۶ و چگالی آن $1/08 \text{ g/cm}^3$ می باشد.

۳- طرح اختلاط

در این تحقیق، مخلوط ها با عیار سیمان ۸۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب و نسبت آب به سیمان ۰/۳۸ می باشد. به منظور ثابت نگه داشتن نسبت آب به سیمان، میزان آب موجود در روانساز از میزان آب مصرفی کم شده و الیاف شیشه به میزان ۲ و ۴ درصد از حجم کل مخلوط استفاده شده است. در این طرح اختلاطها، الیاف افزوده شده به عنوان جایگزینی از وزن ماسه محسوب شده است به همین دلیل مقادیر دانه بندی در نمونه های حاوی درصد های مختلف الیاف و نمونه کنترل با یکدیگر متفاوت می باشد. مقدار روان ساز بر مبنای دستیابی به حد روانی مطلوب البته به صورت بصری و به نحوی که قالب گیری به صورت مناسب انجام شود، تنظیم گردید. طرح اختلاط نمونه های ساخته شده مطابق جدول ۵ می باشد.

جدول ۵- طرح مخلوط نمونه ها

کد طرح اختلاط	W/C	آب آزاد	سیمان	ماسه نوع (۱)	ماسه نوع (۲)	ماسه نوع (۳)	روانساز	الیاف شیشه
				(Kg/m ³)				
C	۰,۳۸	۳۲۳	۸۵۰ (CAC)	۴۸۴	۲۰۲	۳۲۳	۰,۴	-
P	۰,۳۸	۳۲۳	۸۵۰ (PC)	۴۶۹	۱۹۵	۳۱۳	۰,۳	-
CG-4%	۰,۳۸	۳۲۳	۸۵۰ (CAC)	۴۳۵	۱۸۱	۲۹۰	۲	۱۰۴
CG-2%	۰,۳۸	۳۲۳	۸۵۰ (CAC)	۴۶۰	۱۹۱	۳۰۶	۱	۵۲
PG-4%	۰,۳۸	۳۲۳	۸۵۰ (PC)	۴۲۰	۱۷۵	۲۸۰	۱۵,۴	۱۰۴
PG-2%	۰,۳۸	۳۲۳	۸۵۰ (PC)	۴۴۵	۱۸۵	۲۹۶	۵,۳	۵۲

۴- عمل آوری

نمونه بتن های شاهد و نمونه بتن های الیافی پس از ساخت، قالب گیری شده و توسط میز لرزاننده متراکم شدند. پس از ۲۴ ساعت نمونه ها از قالب خارج شده و به مدت ۷ روز در آب تحت عمل آوری مرطوب و بعد از آن در محیط اتاق، خارج از آب و در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد تحت عمل آوری خشک قرار گرفتند.

۵- اصول و روش های آزمون

۵-۱ مقاومت فشاری

آزمون مقاومت فشاری بر روی نمونه های با ابعاد ۵۰ میلی متر مطابق با استاندارد ASTM C109 [۸] انجام گرفته است. این آزمون برای نشان دادن تأثیر الیاف شیشه بر مقاومت فشاری بتن ها صورت گرفته است و بخشی از رفتار

الیاف شیشه در ساختار مصالح پایه سیمانی را نشان می‌دهد. بدین منظور برای انجام این آزمون از جک هیدرولیکی و نمایشگر دیجیتالی با سرعت بارگذاری ۵۳۰ کیلوگرم بر ثانیه استفاده شده است.

۵-۲ مقاومت خمشی نهایی


برای بررسی مقاومت خمشی نمونه‌ها از قالب‌های منشوری ۴۰*۴۰*۱۶۰ میلی‌متری مطابق با آیین‌نامه EN 196 [۲۲] استفاده شده است. نمونه‌های خمشی در سن‌های ۲۸ و ۹۰ تحت آزمایش خمشی چهار نقطه‌ای (نمونه‌ها در دونقطه روی تکیه‌گاه قرار گرفته و نیرو نیز در دونقطه به نمونه اعمال می‌شود) قرار گرفته‌اند. سرعت بارگذاری بر روی نمونه‌ها برابر با ۱/۰۱۵۸ میلی‌متر بر دقیقه بوده است.

۵-۳ بررسی چقرمگی خمشی

چقرمگی خاصیتی از یک جسم است که تا حدی شکل‌پذیری اجسام را در برابر شکست نشان می‌دهد. اگر چقرمگی شکست یک ماده کم باشد، آن ماده به‌صورت ترد می‌شکند و هر چه چقرمگی شکست بالاتر رود احتمال شکست نرم افزایش می‌یابد. سرعت بارگذاری همان سرعت آزمایش مقاومت خمشی ۱/۰۱۵۸ میلی‌متر بر دقیقه می‌باشد. چقرمگی خمشی مساحت زیر منحنی خیز-نیرو می‌باشد که میزان انرژی جذب‌شده را توسط نمونه‌های بتنی نشان می‌دهد. بررسی چقرمگی مخلوط‌های ساخته‌شده مطابق آیین‌نامه ASTM C1018-97 [۷] انجام گرفته است.

۵-۴ مقاومت کششی نهایی

برای انجام آزمون مقاومت کششی، نمونه‌های کنترل و نمونه‌های الیافی تحت کشش مستقیم قرار گرفته تا خواص کششی نمونه‌های اصلاح‌شده الیافی و نمونه‌های فاقد الیاف با یکدیگر مقایسه شوند. برای انجام این آزمون از نمونه‌های براکتی که ابعاد آن مطابق شکل ۲ می‌باشد استفاده شده است. سرعت اعمال نیروی کششی در این آزمون برابر ۰/۰۸۸ mm/min بوده است. مقاومت کششی نهایی برای هر طرح، میانگینی از مقاومت کششی ۳ نمونه در سنین مشخص می‌باشد.



شکل ۲- نمونه‌های مقاومت کششی و شماتیکی از کشش در این نمونه‌ها

۵-۵ مقاومت ضربه‌ای

آزمون مقاومت ضربه‌ای باهدف تعیین میزان مقاومت نمونه‌های بتنی تحت اعمال ضربه انجام می‌گردد. این آزمون بر اساس روش ACI 544.2R-89 [۳] انجام‌شده و روند انجام این آزمایش به صورتی است که یک صفحه با ابعاد ۲۰۰*۲۰۰ میلی‌متر در یک پایه بتنی جای گرفته سپس سطح صفحه را با وازلین و یا گریس چرب کرده تا از حرکت نمونه بر ورق خودداری گردد، سپس نمونه استوانه‌ای با قطر ۱۰۰ میلی‌متر و ضخامت ۶۰ میلی‌متر در دستگاه قرار گرفته و اطراف آن توسط یک فوم الاستومریک تا ایجاد اولین ترک در نمونه پوشانده شده است. پس از جایگذاری نمونه در دستگاه یک توپ استیل سخت با قطر ۶۰ میلی‌متر در مرکز نمونه قرار می‌گیرد تا بار ضربه

اعمالی را از کوبه به نمونه منتقل کند و سپس کوبه ۴/۵ کیلوگرمی را از ارتفاع ۴۵۷ میلی‌متری بر روی نمونه رها کرده و تعداد ضرباتی که سبب ایجاد اولین ترک در ساختار نمونه شده یادداشت می‌شود؛ سپس فوم الاستومریک را از اطراف نمونه برداشته و این آزمون را ادامه داده تا نمونه کاملاً شکسته شده و به سه جداره یا چهار جداره اطراف نمونه تماس برقرار کند سپس تعداد ضربات را یادداشت کرده و به‌عنوان عدد گسیختگی نهایی در نظر گرفته می‌شود.



شکل ۳- دستگاه آزمون مقاومت ضربه


۵-۶ تغییر طول ناشی از جمع شدگی

برای تعیین تغییر طول ناشی از جمع شدگی بتن که در قالب‌های منشوری ساخته می‌شوند از کمپراتور جمع شدگی که مجهز به عقربه اندیکاتور دیجیتال با دقت میکرومتر و یک میله مرجع از آلیاژ فولادی می‌باشد، استفاده شده است. کمپراتور دارای پیچ تنظیم ارتفاع بوده که این امر اندازه‌گیری نمونه‌ها با ابعاد متفاوت را میسر می‌سازد. آیین‌نامه‌ای که برای آزمون جمع شدگی مشخص شده است ASTM C490 [۶] می‌باشد.

۶- نتایج نمونه‌ها و بحث

۶-۱ مقاومت فشاری

نمودار مقاومت فشاری نمونه‌ها که در شکل ۴ نشان داده شده است میانگینی از سه نمونه شکسته شده در سنین ۱، ۷، ۲۸ و ۹۰ می‌باشد.




شکل ۴- مقاومت فشاری نمونه‌ها در سنین ۱، ۷، ۲۸ و ۹۰

با اضافه کردن الیاف شیشه به نمونه‌های ساخته شده باسیمان آلومینات کلسیم شاهد کاهش مقاومت می‌باشیم. این کاهش مقاومت می‌تواند به دلیل تأثیر منفی روانساز بر این نوع سیمان باشد. در نمونه CG4% با توجه به مشاهدات آزمایشگاهی صورت گرفته کارایی بسیار کم شده لذا از روانساز بیشتری استفاده گردید که در نتیجه گیرش به تعویق افتاده بود. این مسئله نشان دهنده آن است که سیمان آلومینات کلسیم تعامل اثر خوبی با این روانساز نداشته است و مقاومت یک‌روزه آن نسبت به بقیه نمونه‌ها کم‌تر می‌باشد. در نمونه‌های سیمان پرتلند ساخته شده با الیاف شیشه شاهد کاهش مقاومت نمی‌باشیم. با توجه به شکل ۴ مشاهده می‌شود که مقاومت نمونه‌های ساخته شده باسیمان آلومینات کلسیم به مراتب بیشتر از سیمان پرتلند می‌باشد و این به دلیل مقاومت سریع و همچنین تشکیل سریع ریزساختار می‌باشد. سیمان کلسیم آلومینات همچون سیمان پرتلند با گذشت زمان به تولید محصولات هیدراسیون ادامه می‌دهد لذا بهبود خواص مقاومتی اتفاق می‌افتد. شایان ذکر است که در مورد سیمان بررسی شده و در مدت زمان ۹۰ روز شواهدی از افت مقاومت مخلوط‌های سیمانی به دلیل تغییر فاز محصولات هیدراسیون مشاهده نگردید.

۶-۲ مقاومت خمشی نهایی

در این بررسی نمونه‌های آماده شده با ابعاد $160 \times 40 \times 40$ میلی‌متر تحت آزمون مقاومت خمشی نهایی قرار گرفتند. طی این آزمون در ۲۸ و ۹۰ روز برای هر طرح، ۳ نمونه با ابعاد مذکور تحت خمش قرار گرفتند و مقاومت میانگین به عنوان مقاومت خمشی نهایی مینا در نظر گرفته شد. شکل ۵ نشان می‌دهد که برخلاف مقاومت فشاری با اضافه کردن الیاف مقاومت خمشی نهایی بتن نسبت به نمونه بتن شاهد افزایش می‌یابد. الیاف‌ها در برابر انتشار ترک‌ها مقاومت می‌کنند و تمایل به شکست ناگهانی ساختار بتن را کاهش می‌دهند و بنابراین باعث افزایش ظرفیت باربری بتن می‌شوند [۱۳، ۱۴].



شکل ۵- نمودار مقاومت خمشی آزمون‌ها در سنین ۲۸ و ۹۰ روز


با افزودن الیاف شیشه به مخلوط، شاهد افزایش مقاومت خمشی در هر دو نوع سیمان می‌باشیم این افزایش مقاومت به این دلیل می‌باشد که الیاف شیشه قطر کمی دارند لذا به دلیل ضخامت کم این الیاف ناحیه انتقالی که اطراف الیاف و ماتریس سیمان شکل می‌گیرد از خواص مناسبی به لحاظ ریز ساختاری برخوردار می‌باشد. به همین دلیل پیوستگی مناسبی بین الیاف و خمیر سیمان ایجاد شده که سبب درگیری مطلوب الیاف شیشه حین فرآیند بارگذاری می‌گردد. در این حالت الیاف به عنوان بخش یکپارچه‌ای از کامپوزیت سیمانی عمل می‌کنند که به لحاظ مقاومت کششی بالا موجب بهبود مقاومت خمشی بتن می‌شوند. همان‌طور که از شکل ۵ مشاهده می‌شود نمونه CG4% و CG2% به ترتیب مقاومت‌هایی برابر با ۱۶/۱ و ۱۵/۹ مگاپاسکال در سن ۲۸ روز کسب کرده‌اند. همچنین

نتایج نشانگر آن هستند که افزایش درصد الیاف از ۲٪ به ۴٪ تأثیر چندانی در بهبود مقاومت خمشی مخلوط‌ها نداشته است.

از مقایسه دو سیمان آلومینات کلسیم و سیمان پرتلند در آزمایش مقاومت خمشی درمی‌یابیم که در نمونه‌های الیافی تقریباً مقاومت مخلوط‌های حاوی سیمان پرتلند و آلومینات کلسیم مشابه بوده لیکن در مخلوط بدون الیاف نمونه باسیمان پرتلند به دلیل متفاوت بودن محصولات هیدراسیون، قدری بهتر از سیمان آلومینات کلسیم در این آزمایش عمل کرده است. محصولات هیدراسیون سیمان‌های پرتلند با سیمان آلومینات کلسیم متفاوت هستند و به نظر می‌رسد عملکرد مطلوبتری به لحاظ مشخصاتی از بتن که تحت تاثیر تنش‌های کششی هستند دارند. در نتیجه در نتایج متفاوتی در دو آزمون فشاری و خمشی به دست آمده است. همان‌طور که در شکل ۵ مشهود می‌باشد نمونه P، ۱/۲ مگاپاسکال در سن ۹۰ روز مقاومت خمشی کسب کرده است.

۳-۶ چقرمگی خمشی الاستیک

در شکل شماره ۶ چقرمگی خمشی الاستیک (مساحت زیر منحنی خیز - نیرو) در سن ۲۸ و ۹۰ روز مشاهده می‌گردد. با افزودن الیاف شیشه چقرمگی تا حد مطلوبی افزایش می‌یابد. یکی از ویژگی‌های الیاف مقاومت بالای کششی آن‌ها بوده که تا حدی ضعف‌های ریزساختار ماتریس بتنی را جبران می‌نماید و همین امر به جذب انرژی نمونه‌ها و در نتیجه افزایش چقرمگی خمشی الاستیک مخلوط‌های اصلاح‌شده با الیاف کمک می‌کند.




شکل ۶- چقرمگی خمشی در سن ۲۸ و ۹۰ روز

الیاف شیشه جاذب بسیار خوب انرژی می‌باشد در نتیجه بیشترین میزان چقرمگی را به خود کسب کرده است همان‌طور که در شکل ۶ مشاهده می‌گردد، چقرمگی نمونه ۲٪ الیاف شیشه ساخته شده با سیمان آلومینات کلسیم در سن ۹۰ روز نسبت به نمونه CAC، ۶ برابر افزایش یافته است هرچند با افزایش درصد این الیاف از ۲٪ به ۴٪ میزان چقرمگی بهبود چندانی نیافته است. در مقایسه مخلوط‌های حاوی سیمان پرتلند و آلومینات کلسیم تفاوت ملموسی از لحاظ چقرمگی و میزان انرژی جذب‌شده مشاهده نمی‌گردد لیکن همچون نتایج مقاومت خمشی مخلوط ساده حاوی سیمان پرتلند چقرمگی بیشتری نسبت به مخلوط باسیمان آلومینات کلسیم داشته است.

۴-۶ مقاومت کششی نهایی

در شکل شماره ۷ شاهد نتایج مقاومت کششی نهایی در سن ۲۸ و ۹۰ روز می‌باشیم. مطابق شکل با افزودن الیاف به ماتریس سیمانی، مقاومت کششی بهبود می‌یابد. که دلیل این امر پیوستگی خوب الیاف شیشه و ماتریس سیمان می‌باشد.




شکل ۷- مقاومت کششی نهایی نمونه‌ها در سن ۲۸ و ۹۰ روز

با توجه به شکل مشاهده می‌شود که نمونه‌های CG2% و CG4% به ترتیب ۴/۶۲ و ۴/۹ مگا پاسکال در سن ۲۸ روز و نمونه‌های PG2% و PG4% به ترتیب ۴/۹۹ و ۵/۱۷ مگا پاسکال مقاومت کششی کسب کرده‌اند که نشان‌دهنده آن است با اضافه کردن ۰.۴٪ الیاف شیشه در این سن مقاومت کششی نمونه حاوی سیمان آلومینات کلسیم تا ۲ برابر و نمونه حاوی سیمان پرتلند تا ۱/۵ برابر افزایش یافته است. با افزایش درصد الیاف از ۲ به ۴ درصد مقاومت کششی بهبود ناچیزی یافته است. در مقایسه نمونه‌های الیافی حاوی سیمان پرتلند و CAC از لحاظ مقاومت کششی تفاوت زیادی مشاهده نمی‌شود لیکن در این آزمون نیز مانند مقاومت خمشی، نتایج مربوط به نمونه‌های بدون الیاف حاوی سیمان پرتلند مقاومت کششی بیشتری نسبت به نمونه‌های بدون الیاف باسیمان CAC دارند.

۵-۶ مقاومت ضربه‌ای

در آزمون مقاومت ضربه‌ای دو پارامتر ایجاد اولین ترک بر سطح نمونه و گسیختگی نهایی که وابسته به تعداد ضربات وارده بر سطح نمونه می‌باشد ملاک عمل قرار گرفته است. نتایج آزمون مقاومت ضربه‌ای که در سن ۱۰۰ روز بر روی نمونه‌های اصلاح شده با الیاف شیشه و نمونه‌های کنترل انجام شده است در شکل ۸ مشهود می‌باشد. یکی از خواصی که الیاف برای مخلوط‌های پوششی ایجاد می‌کند، افزایش مقاومت ضربه‌ای این نمونه‌ها می‌باشد.



شکل ۸- مقاومت ضربه‌ای نمونه‌ها در سن ۱۰۰ روز


افزودن الیاف شیشه به مخلوط‌ها مقاومت ضربه‌ای را افزایش می‌دهد. همان‌طور که قبلاً نیز گفته شد الیاف شیشه به دلیل ریز بودن پیوستگی خوبی با ماتریس سیمانی داشته لذا سبب انسجام ساختاری مطلوبی می‌شوند که این امر باعث افزایش مقاومت ضربه‌ای آن‌ها می‌گردد. همچنین الیاف شیشه جذب انرژی زیادی دارد به‌طوری‌که

مشاهده می‌شود در نمونه‌های CG4% و PG4% به ترتیب تحت ۲۸۴ و ۴۹۰ ضربه، اولین ترک بر روی سطح نمونه ایجاد می‌شود.


نمونه‌های دارای الیاف جذب انرژی بالایی دارند در صورتی که نمونه‌های کنترل تحت ضربه‌های کمتر کاملاً گسیخته می‌شوند. در مقایسه نمونه‌های کنترل ساخته شده باسیمان پرتلند و سیمان آلومینات کلسیم مشاهده می‌شود که سیمان آلومینات کلسیم در برابر ضربه بهتر از سیمان پرتلند عمل می‌کند و این به دلیل تشکیل سریع ریزساختار و کسب مقاومت در سنین پایین می‌باشد.

۶-۶ تغییر طول ناشی از جمع شدگی

شکل‌های شماره ۹ و ۱۰ جمع شدگی طرح‌های ساخته شده را نشان می‌دهد. آزمایش جمع شدگی بر روی نمونه‌ها انجام گرفته و تا سن ۲۷۰ روز اندازه‌گیری شده است.



شکل ۹- جمع شدگی نمونه‌های ساخته شده باسیمان آلومینات کلسیم



شکل ۱۰- جمع شدگی نمونه‌های ساخته شده باسیمان پرتلند

مطابق نتایج به دست آمده مشاهده می‌گردد که افزودن الیاف باعث کاهش جمع شدگی نمونه‌ها می‌شود و هر چه درصد الیاف بیشتر باشد جمع شدگی نمونه‌ها کمتر می‌شود زیرا الیاف جلوی انتشار ریزترک‌ها را می‌گیرد. اضافه کردن ۴٪ الیاف شیشه به نمونه حاوی سیمان آلومینات کلسیم حدود ۲۲/۵ درصد و در نمونه حاوی سیمان پرتلند حدود ۳۴/۵ درصد جمع شدگی کاهش می‌یابد. با افزایش الیاف از ۲ به ۴ درصد در نمونه حاوی سیمان آلومینات کلسیم حدود ۱۲ درصد و در نمونه حاوی سیمان پرتلند حدود ۲۹ درصد کاهش جمع شدگی مشاهده گردید. در مقایسه دو سیمان پرتلند و آلومینات کلسیم مشاهده می‌شود که جمع شدگی این نمونه‌ها تفاوت زیادی نسبت به همدیگر ندارند.

۷- نتیجه‌گیری

با توجه به بررسی‌ها و ارزیابی‌های صورت گرفته بر روی بتن‌های حاوی الیاف شیشه‌ای نتایج زیر حاصل شده است:

۱- مقاومت فشاری نمونه‌ی کنترل (بدون الیاف) سیمان آلومینات کلسیم به دلیل کسب مقاومت سریع و تشکیل سریع ریزساختار نسبت به سیمان پرتلند بیشتر گردید. با افزایش سن نیز مقاومت فشاری نمونه‌های ساخته شده با سیمان آلومینات کلسیم بیشتر از نمونه‌های ساخته شده با سیمان پرتلند می‌باشد به این دلیل که سیمان آلومینات کلسیم مانند همه سیمان‌ها تولید محصولات هیدراسیون دارد و افزایش سن سبب افزایش تولید محصولات هیدراسیون و رشد مقاومت می‌شود. همچنین با اضافه کردن الیاف شیشه در مخلوط‌های حاوی سیمان آلومینات کلسیم مقاومت فشاری کاهش می‌یابد به این دلیل که الیاف شیشه کارایی را کاهش داده و مجبور به افزایش روانساز می‌گردد. اضافه کردن الیاف شیشه به نمونه‌های حاوی سیمان پرتلند کاهش محسوسی مشاهده نشد.

۲- در آزمایش مقاومت خمشی مشاهده شد که مقاومت نمونه‌های کنترل سیمان پرتلند به دلیل تشکیل کند ریزساختار قدری نسبت به سیمان CAC بیشتر گردید. با اضافه کردن الیاف شیشه به دلیل ریز بودن الیاف شیشه و پیوستگی خوب آن با ماتریس سیمانی، مقاومت خمشی افزایش پیدا می‌کند. لیکن در مقایسه مخلوط‌های هر دو نوع سیمان با افزایش الیاف تفاوت چندانی مشاهده نشد. همچنین افزایش درصد الیاف تأثیر چندانی در بهبود مقاومت خمشی نداشته است.

۳- نمونه کنترل سیمان پرتلند در چقرمگی، همانند مقاومت خمشی نسبت به نمونه کنترل سیمان آلومینات کلسیم بیشتر است. همچنین با افزودن الیاف شیشه به دلیل جذب بسیار خوب انرژی این نوع الیاف چقرمگی خمشی افزایش یافت و هر چه درصد الیاف بیشتر شود مقاومت چقرمگی قدری افزایش می‌یابد اما تفاوت چندانی در مخلوط‌های الیافی در هر دو نوع سیمان مشاهده نگردید.

۴- با توجه به داده‌های مقاومت کششی، مشاهده شد که این نتایج با نتایج مقاومت خمشی تطابق داشته و با افزودن الیاف شیشه به مقدار ۴٪ مقاومت کششی در نمونه حاوی سیمان CAC تا ۲ برابر در سن ۲۸ روز افزایش یافته است و دلیل این افزایش پیوستگی مطلوب الیاف شیشه با ماتریس سیمانی می‌باشد.

۵- تحت آزمون ضربه نمونه‌های کنترل در هر دو نوع سیمان در کمترین ضربه از هم گسیخته می‌شوند لیکن نمونه کنترل حاوی سیمان آلومینات کلسیم در این آزمون به دلیل کسب مقاومت در سنین پایین و تشکیل سریع ریزساختار مقاوم‌تر از نمونه کنترل حاوی سیمان پرتلند می‌باشد. افزودن الیاف شیشه به دلیل جذب بالای انرژی و پیوستگی با ماتریس سیمانی که سبب انسجام ساختاری می‌شود، مقاومت در برابر ضربه را افزایش می‌دهد و همچنین با افزایش درصد الیاف مقاومت ضربه‌ای نیز زیاد می‌شود.

۶- جمع شدگی در نمونه کنترل در هر دو نوع سیمان تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند اما با افزودن الیاف شیشه به دلیل جلوگیری از انتشار ریزترک‌ها جمع شدگی کاهش می‌یابد و هرچه درصد الیاف زیاد شود جمع شدگی کاهش بیشتری می‌یابد. همچنین با افزایش درصد از ۲ به ۴ درصد در نمونه حاوی سیمان پرتلند حدود ۲۹ درصد کاهش جمع شدگی تا سن ۲۷۰ روز مشاهده گردید.

تشکر

کلیه ساخت‌های آزمایشگاهی و آزمایش‌های صورت گرفته در این پژوهش در آزمایشگاه تکنولوژی و دوام بتن دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان انجام گرفته است.

۸- مراجع

[۱] کمیته تدوین طرح ملی مخلوط بتن ایران، روش ملی طرح مخلوط بتن، تهران، مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

- [۱۶] ACI Committee 318. 2014. *Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-14) and Commentary (ACI 318R-14)*.
- [۱۷] ACI Committee 544, "Measurement of Properties of Fiber Reinforced Concrete 544.2R-89," *Aci*, vol. 544.2R, no. Reapproved, p. 12, 1999.
- [۱۸] Á. Alcocel, P. Garce, and S. Chincho, "General study of alkaline hydrolysis in calcium aluminate cement mortars under a broad range of experimental conditions," *Cement and concrete research*, vol. 30, no. 11, pp. 1689–1699, 2000.
- [۱۹] ASTM C. 490-04, "Standard Practice for Use of Apparatus for the Determination of Length Change of Hardened Cement, Paste, Mortar, and Concrete". In: *American Society for Testing and Materials*. 2004.
- [۲۰] Anon. n.d. D. Brigante, *New Composite Materials: Selection, Design, and Application*, Springer International Publishing, Switzerland, 2014.
- [۲۱] ASTM, "ASTM C1018-97 Standard Test Method for Flexural Toughness and First-Crack Strength of Fiber-Reinforced Concrete (Using Beam With Third-Point Loading)," *ASTM Stand.*, 1997.
- [۲۲] ASTM International, *ASTM C109/C109M-16a. Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars (Using 2-in. or [50mm] Cube Specimens)*. 2016.
- [۲۳] Barnes, Paul and John Bensted. *Structure and Performance of Cements*. CRC Press, 2002.
- [۲۴] Gu, Ping, J. J. Beaudoin, E. G. Quinn, and R. E. Myers, "Early strength development and hydration of ordinary portland cement/calcium aluminate cement pastes," *Advanced Cement Based Materials*, vol. 6, no. 2, pp. 53–58, 1997.
- [۲۵] Jiang, K. Fan, F. Wu, and D. Chen, "Experimental study on the mechanical properties and microstructure of chopped basalt fibre reinforced concrete," *Materials and Design*, vol. 58, pp. 187–193, 2014.
- [۲۶] Hewlett, Peter C. *Lea's Chemistry of Cement and Concrete*. Elsevier, 2003.
- [۲۷] K. S. Kene, V. S. Vairagade, and S. Sathawane, "Experimental Study on Behavior of Steel and Glass Fiber Reinforced Concrete Composites," *Bonfring International Journal of Industrial Engineering and Management Science*, vol. 2, no. 4, pp. 125–130, 2012.
- [۲۸] Löber and K. Holschemacher, "Structural Glass Fiber Reinforced Concrete for Slabs on Ground," *World Journal of Engineering and Technology*, vol. 02, no. 03, pp. 48–54, 2014.
- [۲۹] Mostafa, Nasser Y., Z. I. Zaki, and O. H. Abd, "Cement & Concrete Composites Chemical activation of calcium aluminate cement composites cured at elevated temperature," *Cement and Concrete Composites*, vol. 34, no. 10, pp. 1187–1193, 2012.
- [۳۰] Muhammed İSKENDER, "Glass Fibre Reinforced Concrete (GFRC)," *El-Cezeri Journal of Science and Engineering*, vol. 5, pp. 136–162, 2018.
- [۳۱] Newman, and B. S. Choo, *Advanced concrete technology 3: processes*. Butterworth-Heinemann, 2003.
- [۳۲] PCI, Committee on Glass fibre Reinforced Concrete Panels, "Recommended Practice for Glass Fiber Reinforced Concrete Panels," *PCI Journal*, Vol. 32, 1981.
- [۳۳] Scrivener, Karen, "Calcium aluminate," *Advanced Concrete Technology Set*, p. 1, 2003.
- [۳۴] Shaikh, Faiz Uddin Ahmed, "Review of mechanical properties of short fibre reinforced geopolymer composites," *Construction and Building Materials*, vol. 43, pp. 37–49, 2013.
- [۳۵] Soboyejo, *Mechanical properties of engineered materials*, vol. 152, CRC press, 2002.
- [۳۶] British Standards, "BS EN 196-1: Methods of testing cement — determination of strength," 2005.
- [۳۷] Stinnesen, Ingo, Andreas Buhr, Rainer Kockegey-Lorenz, and Raymond Racher, "High purity calcium aluminate cements, production and properties," in *Conference on Mineral Dalian*, 2002.
- [۳۸] Swamy, Ed., *Fibre Reinforced Cement and Concrete Proceedings of the Fourth International Symposium held by RILEM (The International Union of Testing and Research Laboratories for Materials and Structures) and organized by the Department of Mechanical and Process Engi. Taylor & Franics*, 1992.
- [۳۹] Vairagade, Vikrant S., Kavita S. Kene, and Tejas R. Patil, "Comparative Study of Steel Fiber Reinforced Over Control Concrete," *Scientific and Research Publications*, vol. 2, no. 5, pp. 3–5, 2012.

Investigating the Effect of Glass Fiber on the Mechanical Properties of Cement Composites

Sarvenaz Moetamed

*M.Sc in Hydraulic Structures Engineering, Graduate University of Advanced Technology, Kerman, Iran
Sarvenazmoetamed@gmail.com*

Hesam Madani*

*Assistant professor, Faculty Member of Civil Engineering, Graduate University of Advanced Technology,
Kerman, Iran
h.madani@kgut.ac.ir*

Abstract

In this research, a comparison has been made between the mechanical properties of cement based mixtures containing glass fiber. For this purpose, a type II portland cement and a calcium aluminate cement have been used. In order to investigate the mechanical characteristics, the tests including compressive strength, flexural strength, toughness, ultimate tensile strength, impact resistance and drying shrinkage of the mixtures were evaluated at ages from 28 days to 270 days. Glass fiber was incorporated in the mixes at replacement levels of 2 and 4 percent (percent of the total volume of the mixture). Based on the tests, the results indicate that the mixtures made with calcium aluminate had improved properties compared to the mixtures made with Portland cement. Furthermore, by adding glass fiber to the mixes, the flexural strength was increased by about 32% in 28 days compared to the plain mixture. Adding glass fibers in both types of cement also improved tensile strength, flexural toughness and impact resistance, as well as drying shrinkage.

key words: Portland Cement, Calcium Aluminate Cement, Glass Fiber